

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP2004/006493

25. 6. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 5月 8日

出願番号
Application Number: 特願 2003-130618

[ST. 10/C]: [JP 2003-130618]

出願人
Applicant(s): 石川島播磨重工業株式会社
株式会社エコ・トゥエンティーワン

RECEIVED
12 AUG 2004
WIPO PCT


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

2004年 7月 29日

特許長官
Commissioner,
Japan Patent Office

八 月 洋



出証番号 出証特 2004-3066815



【書類名】 特許願
【整理番号】 ASA30055
【提出日】 平成15年 5月 8日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 35/34
【発明の名称】 热電半導体材料、該热電半導体材料による热電半導体素子、該热電半導体素子を用いた热電モジュール及びこれらの製造方法
【請求項の数】 44
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工業株式会社 横浜エンジニアリングセンター内
【氏名】 太田 稔智
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工業株式会社 横浜エンジニアリングセンター内
【氏名】 吉澤 廣喜
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工業株式会社 横浜エンジニアリングセンター内
【氏名】 藤田 浩一
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工業株式会社 横浜エンジニアリングセンター内
【氏名】 今井 功
【発明者】
【住所又は居所】 北海道登別市幌別町6-18-3
【氏名】 東松 剛

**【発明者】**

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番1号 リバーサイド読
売ハイツS803号室

【氏名】 西池 氏裕

【特許出願人】

【識別番号】 000000099

【氏名又は名称】 石川島播磨重工業株式会社

【代表者】 伊藤 源嗣

【特許出願人】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋箱崎町36番1号 リバーサイド読
売ハイツS803号室

【氏名又は名称】 株式会社エコ・トゥエンティーワン

【代表者】 原 禮之助

【代理人】

【識別番号】 100087527

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂本 光雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011006

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9001604

【プルーフの要否】 要



【書類名】

明細書

【発明の名称】 热電半導体材料、該熱電半導体材料による热電半導体素子、該热電半導体素子を用いた热電モジュール及びこれらの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所要の热電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の热電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記热電半導体素材の主な積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記热電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるよう塑性変形加工してなることを特徴とする热電半導体材料。

【請求項 2】 所要の化合物热電半導体の化学量論組成を有する複合化合物半導体相と、上記組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相とを複合した相を有してなることを特徴とする热電半導体材料。

【請求項 3】 所要の化合物热電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加え、得られた原料合金からなる板状の热電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記热電半導体素材の積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記热電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるよう塑性変形加工してなることを特徴とする热電半導体材料。

【請求項 4】 化合物热電半導体の化学量論組成を、 $(Bi-Sb)_2Te_3$ 系の組成とした請求項2又は3記載の热電半導体材料。

【請求項 5】 化合物热電半導体の化学量論組成を、 $Bi_2(Se-Te)$ 系の組成とした請求項2又は3記載の热電半導体材料。

【請求項 6】 所要の热電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の热電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記热電半導体素材の主な積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記热電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるよう塑性変形加工して热電半導体材料とし、該热電半導体材料を、上記成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にほぼ垂直な面を电極接合面とするこ

とができるように切り出し加工してなることを特徴とする熱電半導体素子。

【請求項7】 板状の熱電半導体素材を、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成を有する複合化合物半導体相と、上記組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相とを複合した相を有してなるものとした請求項6記載の熱電半導体素子。

【請求項8】 化合物熱電半導体の化学量論組成を、 $(Bi-Sb)_2Te_3$ 系の組成とした請求項7記載の熱電半導体素子。

【請求項9】 化合物熱電半導体の化学量論組成を、 $Bi_2(Se-Te)$ 3系の組成とした請求項7記載の熱電半導体素子。

【請求項10】 P型の熱電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の熱電半導体素材と、N型の熱電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の熱電半導体素材を、それぞれほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該P型とN型の熱電半導体組成を有する成形体を、それぞれ上記熱電半導体素材の主な積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように塑性変形加工してP型及びN型の熱電半導体材料とし、該P型とN型の各熱電半導体材料より、上記成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にはほぼ垂直な面を電極接合面とすることができますように切り出し加工してそれ形成してなるP型とN型の各熱電半導体素子を、上記成形体の塑性変形加工時に押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力の作用した方向と共にほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、該P型とN型の各熱電半導体素子を金属電極を介し接合して形成してなるPN素子対を備えた構成を有することを特徴とする熱電モジュール。

【請求項11】 P型及びN型の板状の各熱電半導体素材を、それぞれ所要の化合物熱電半導体の化学量論組成を有する複合化合物半導体相と、上記組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相とを複合した相を有してなるものとした請求項10記載の熱電モジュール。

【請求項12】 P型の化合物熱電半導体の化学量論組成を、 $(Bi-Sb)_2Te_3$ 系の組成とした請求項11記載の熱電モジュール。

【請求項13】 N型の化合物熱電半導体の化学量論組成を、 $Bi_2(Se-Te)$

—Se) 3系の組成とした請求項11記載の熱電モジュール。

【請求項14】 所要の熱電半導体の組成としてある原料合金を溶融させた後、該溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材とし、次に、該熱電半導体素材を板厚方向にはほぼ平行に積層させて固化成形して成形体を形成し、次いで、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向にはほぼ直交する平面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向への変形を拘束した状態にて他方の軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させて塑性加工して熱電半導体材料を形成することを特徴とする熱電半導体材料の製造方法。

【請求項15】 原料合金の組成を、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加えてなる組成とする請求項14記載の熱電半導体材料の製造方法。

【請求項16】 原料合金の組成を、7～10原子%のBiと、30～33原子%のSbと、60原子%のTeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.1～5%の過剰のTeを加えてなる組成とした請求項15記載の熱電半導体材料の製造方法。

【請求項17】 原料合金の組成を、40原子%のBiと、50～59原子%のTeと、1～10原子%のSeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.01～10%の過剰のTeを加えてなる組成とした請求項15記載の熱電半導体材料の製造方法。

【請求項18】 熱電半導体素材の固化成形を、加圧すると共に素材温度を380℃以上500℃以下となる温度に加熱することにより行わせるようとする請求項15、16又は17記載の熱電半導体材料の製造方法。

【請求項19】 原料合金の溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材を形成されるときに、該形成される板状の熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度で上記溶融合金を冷却して凝固させる請求項14、15、16、17又は18記載の熱電半導体材料の製造方法。

【請求項20】 冷却部材として、該冷却部材表面に原料合金の溶融合金を供給して冷却、凝固せることにより形成される板状の熱電半導体素材の厚さが

少なくとも $30\mu m$ 以上となるような速度で回転させた回転ロールを用いるよう
にする請求項14、15、16、17又は18記載の熱電半導体材料の製造方法
。

【請求項21】 热電半導体素材を固化成形するときの加熱を多段加熱法に
より行うようにする請求項14、15、16、17、18、19又は20記載の
熱電半導体材料の製造方法。

【請求項22】 塑性加工工程の途中に、一回以上の全方位静水圧工程を行
うようにする請求項14、15、16、17、18、19、20又は21記載の
熱電半導体材料の製造方法。

【請求項23】 所要の熱電半導体の組成としてある原料合金を溶融させた
後、該溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材とし、次に、
該熱電半導体素材を板厚方向にほぼ平行に積層させて固化成形して成形体を形成
し、次いで、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ直交する平
面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向への変形を拘束した状態にて他方の
軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に
剪断力を作用させて塑性加工して熱電半導体材料を形成し、かかる後、該熱電半
導体材料を、上記成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にほぼ垂
直な面を電極接合面とすることができるよう切り出し加工して熱電半導体素子
を形成することを特徴とする熱電半導体素子の製造方法。

【請求項24】 原料合金の組成を、所要の化合物熱電半導体の化学量論組
成に、過剰のTeを加えてなる組成とする請求項23記載の熱電半導体素子の製
造方法。

【請求項25】 化合物熱電半導体の化学量論組成を、(Bi-Sb)₂Te
系の組成とする請求項24記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項26】 原料合金の組成を、7～10原子%のBiと、30～33
原子%のSbと、60原子%のTeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成
に、0.1～5%の過剰のTeを加えてなる組成とする請求項25記載の熱電半
導体素子の製造方法。

【請求項27】 化合物熱電半導体の化学量論組成を、Bi₂(Te-Sb)

) 3系の組成とする請求項24記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項28】 原料合金の組成を、40原子%のBiと、50～59原子%のTeと、1～10原子%のSeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.01～10%の過剰のTeを加えてなる組成とする請求項27記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項29】 热電半導体素材の固化成形を、加圧すると共に素材温度を380℃以上500℃以下となる温度に加熱することにより行わせるようとする請求項24、25、26、27又は28記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項30】 原料合金の溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材を形成させるときに、該形成される板状の熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度で上記溶融合金を冷却して凝固させる請求項23、24、25、26、27、28又は29記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項31】 冷却部材として、該冷却部材表面に原料合金の溶融合金を供給して冷却、凝固させることにより形成される板状の熱電半導体素材の厚さが少なくとも30μm以上となるような速度で回転させた回転ロールを用いるようとする請求項23、24、25、26、27、28又は29記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項32】 热電半導体素材を固化成形するときの加熱を多段加熱法により行うようとする請求項23、24、25、26、27、28、29、30又は31記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項33】 塑性加工工程の途中に、一回以上の全方位静水圧工程を行うようとする請求項23、24、25、26、27、28、29、30、31又は32記載の熱電半導体素子の製造方法。

【請求項34】 P型の熱電半導体の組成としてある原料合金と、N型の熱電半導体の組成としてある原料合金を、個別に溶融させた後、それぞれの溶融合金を冷却部材の表面にて徐冷してP型の熱電半導体組成を有する板状の熱電半導体素材とN型の熱電半導体組成を有する板状の熱電半導体素材を形成し、次に、該P型とN型の各熱電半導体素材を、それぞれ板厚方向にはほぼ平行に積層させて固化成形して成形体を形成し、次いで、該P型の熱電半導体の組成を有する成形

体及びN型の熱電半導体組成を有する各成形体を、それぞれ上記熱電半導体素材の主な積層方向にはほぼ直交する平面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向への変形を拘束した状態にて他方の軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させて塑性加工してP型とN型の熱電半導体材料をそれぞれ形成し、該P型とN型の各熱電半導体材料を、上記成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にはほぼ垂直な面を電極接合面とすることができるよう切り出し加工してP型とN型の各熱電半導体素子をそれぞれ形成させ、かかる後、該P型とN型の各熱電半導体素子を、上記成形体の塑性変形加工時に押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力を作用させた一軸方向と共にほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、上記P型とN型の各熱電半導体素子を金属電極を介し接合してPN素子対を形成することを特徴とする熱電モジュールの製造方法。

【請求項35】 原料合金とするP型及びN型の各熱電半導体の組成を、それぞれ所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加えてなる組成とする請求項34記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項36】 P型の化合物熱電半導体の化学量論組成を、(Bi-Sb)_{2Te3}系の組成とする請求項35記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項37】 P型熱電半導体の原料合金の組成を、7~10原子%のBiと、30~33原子%のSbと、60原子%のTeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.1~5%の過剰のTeを加えてなる組成とする請求項36記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項38】 N型の化合物熱電半導体の化学量論組成を、Bi₂(Te-Sb)₃系の組成とする請求項35記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項39】 N型熱電半導体の原料合金の組成を、40原子%のBiと、50~59原子%のTeと、1~10原子%のSeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.01~10%の過剰のTeを加えてなる組成とする請求項38記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項40】 热電半導体素材の固化成形を、加圧すると共に素材温度を380℃以上500℃以下となる温度に加熱することにより行わせるようにする

請求項35、36、37、38又は39記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項41】 原料合金の溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材を形成させるときに、該形成される板状の熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度で上記溶融合金を冷却して凝固させる請求項34、35、36、37、38、39又は40記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項42】 冷却部材として、該冷却部材表面に原料合金の溶融合金を供給して冷却、凝固させることにより形成される板状の熱電半導体素材の厚さが少なくとも $30\mu m$ 以上となるような速度で回転させた回転ロールを用いるようする請求項34、35、36、37、38、39、40又は41記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項43】 熱電半導体素材を固化成形するときの加熱を多段加熱法により行うようにする請求項34、35、36、37、38、39、40、41又は42記載の熱電モジュールの製造方法。

【請求項44】 塑性加工工程の途中に、一回以上の全方位静水圧工程を行うようにする請求項34、35、36、37、38、39、40、41、42又は43記載の熱電モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は熱電冷却、熱電加熱及び熱電発電等に使用する熱電半導体材料、熱電半導体素子、熱電モジュール及びこれらの製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

熱電半導体の熱電特性を利用して上記熱電冷却、熱電加熱及び熱電発電を行わせる装置は、いずれもその基本構成として、図27にその一例の概略を示す如く、P型の熱電半導体素子2と、N型の熱電半導体素子3とを金属電極4を介し接合してPN素子対を形成してなる熱電モジュール1を、複数個直列に配列して接続した構成を備えている。

【0003】

上記のような熱電半導体素子2及び3を形成させる熱電半導体の1種としては、5B族であるビスマス(Bi)及びアンチモン(Sb)から選択される1種又は2種の元素と、6B族であるテルル(Te)及びセレン(Se)から選択される1種又は2種の元素とからなる複合化合物を用いた熱電半導体があり、これは主に5B族(Bi及びSb)の原子数と、6B族(Te及びSe)の原子数の比が2:3になる組成、すなわち、(Bi-Sb)₂(Te-Se)₃系の組成の合金を材料としている。

【0004】

ところで、上述した如き熱電半導体材料とする(Bi-Sb)₂(Te-Se)₃系の組成を有する合金は、六方晶系の構造を有しており、この結晶構造に起因して、電気的、熱的に異方性を有し、上記結晶構造の<110>方向、すなわち、六方晶構造のC面の方向に沿って電気又は熱を作用させることにより、C軸方向に電気や熱を作用させる場合に比して良好な熱電性能が得られることが知られている。

【0005】

このために、従来は、上記所要の組成となるように調製した原料合金を、加熱、溶融して溶融合金とした後、ゾーンメルト法等の一方向凝固法によって熱電性能の良好な方位へ結晶の成長方向を制御しながら単結晶或いは多結晶の溶製材を熱電半導体材料として製造し、この溶製材に対し、組成変動の少ない部分を切り出し加工する等、所要の加工を施すことで特性のよい素子を製造するようにしていた。

【0006】

ところが、上記ゾーンメルト法により単結晶化したインゴットは、その結晶構造に起因して著しい劈開性を有するため、上記溶製材を熱電半導体材料として切り出し加工等を実施することにより熱電半導体素子を製造しようとすると、機械的強度が足りず、割れや欠けが発生して歩留まりが悪くなるという問題が生じていた。そのため熱電半導体素子に加工する熱電半導体材料の強度を向上させつつ、熱電性能を向上させることが望まれている。

【0007】

このように熱電半導体の強度及び熱電性能を向上させるために提案されている手法の一つとしては、上記と同様に一方向凝固法により製造した熱電半導体材料としての溶製材を、更に六方晶構造のC面方向に剪断力が加わるように押し出し加工又は圧延加工することにより材料強度を高める手法がある（たとえば、特許文献1参照）。

【0008】

又、他の手法としては、一般に、多結晶体である金属材料にて各結晶粒の方位が分散分布していると、上記金属材料は等方性を示すが、塑性加工等の加工に伴って結晶粒が特定の方向に配列されると、個々の結晶粒の有する結晶異方性が巨視的な特性として現れ、金属材料が全体で異方性を示すようになること（たとえば、非特許文献1参照）に鑑みて、合金原料の溶製材を粉碎して一旦粉末化し、この粉末を焼結して焼結体を形成することによって材料強度の向上を図ると共に、上記粉末の焼結時に各粉末がそれぞれランダムな向きのまま一体化されることに伴って組織中における結晶方位の配向がランダムになって配向性が低下してしまっている上記焼結体を、一軸方向に圧延したり（たとえば、特許文献2参照）、押し出し成形加工したり（たとえば、特許文献3、特許文献4参照）、或いは、据え込み鍛造することにより塑性変形させて（たとえば、特許文献5、特許文献6、特許文献7、特許文献8、特許文献9、特許文献10参照）、組織内の結晶の配向度を向上させるようにする手法が従来提案されている。

【0009】

すなわち、上記焼結体に押圧力を作用させて塑性変形を生じさせることにより、組織を構成する結晶を押圧力の作用する方向と直交する方向に扁平に塑性変形させて、劈開面が圧縮方向に垂直になるように配向させることができることを利用し、一軸加圧の圧延や鍛造では、六方晶構造のC面を圧縮方向（押圧方向）と垂直に配向させるようにし、押し出し成形加工では、六方晶構造のC面を押し出し方向（押圧方向）に沿って配向させるようにすることにより、熱電性能の良好な方向へ結晶を配向させた熱電半導体材料を調製するようにしてある。

【0010】

ところで、一般に、熱電半導体の製造に用いる材料の熱電性能は、以下の式で



評価される。

【0011】

$$Z = \alpha^2 \cdot \sigma / \kappa = \alpha^2 / (\rho \cdot \kappa)$$

ここで、 Z ：性能指数、 α ：ゼーベック係数、 σ ：電気伝導率、 κ ：熱伝導率、 ρ ：比抵抗、である。

【0012】

したがって、熱電半導体材料の熱電性能（性能指数： Z ）を向上させるためにはゼーベック係数（ α ）又は電気伝導率（ σ ）の値を増加させるか、熱伝導率（ κ ）を低下させた原料合金材料を使用すればよいことがわかる。

【0013】

のことから、結晶粒径を小さくして熱伝導率（ κ ）を小さくすることにより、熱電性能（性能指数： Z ）を向上させることが考えられた。しかし、上述した如き原料合金の溶製材を粉碎してなる粉末を用いた手法では、いずれも粉末の大きさが結晶粒径であるため粉碎による結晶粒の微細化にも限界がある。

【0014】

そこで、熱電半導体材料の強度と熱電性能を向上させる更に他の手法としては、原料合金を溶融させて溶融合金とした後、該溶融合金を回転させた回転ロールの表面へ噴射する回転ロール法、あるいは、上記溶融合金を所要のガスの気流中に噴射するガスマイクロン法等の液体急冷法により薄帯、箔片又は粉体状になる熱電半導体素材を形成し、この際、該熱電半導体素材の組織内に微細結晶粒を形成すると共に、組織の内部に高密度の歪み及び欠陥を導入させておき、該熱電半導体素材を粉碎して粉状とした後、該粉状の熱電半導体素材を熱処理してから固化成形して熱電半導体材料を製造することにより、熱処理したり固化成形させるときに上記欠陥による歪みを駆動力として再結晶粒を形成させて、粒界の存在により熱伝導率（ κ ）を低減させて熱電性能（性能指数： Z ）の向上を図るもののが提案されている（たとえば、特許文献11参照）。

【0015】

上記の如く溶融合金を急冷することにより薄帯、箔片や粉体状の熱電半導体素材を形成させるときに用いる回転ロールの回転速度としては、従来は急冷による

微細結晶の生成と熱流方向への結晶成長を効果的に行わせるために、周速を2～80m／秒に設定することが提案されており（たとえば、特許文献12参照）、この場合、上記回転ロールの周速が2m／秒未満では急冷速度が十分に得られず、又、80m／秒以上でも急冷速度を十分に得られないとされている。

【0016】

又、薄帯、箔片や粉体状の熱電半導体素材の固化成形を行うときの加熱条件としては、加圧しながら200～400℃又は400～600℃に、5～150分保持させるようにすることが提案されている（たとえば、特許文献13参照）。

【0017】

更に、熱電半導体材料の熱電性能を向上させる他の手法としては、(Bi-Sb)2(Te-Se)3系の原料合金の溶融合金を回転ロールにて急冷して形成させた薄帯、箔片又は粉体状の熱電半導体素材に、Agを添加、混合した後、焼結して固化成形させることにより、結晶粒界にAgを分散させて比抵抗 ρ を低下させることにより熱電性能（性能指数：Z）の向上を図るようにすることも提案されている（たとえば、特許文献14参照）。

【0018】

なお、上記液体急冷法のうち、回転ロール法では、回転ロールの表面に噴射された溶融合金は、回転ロールとの接触面側からロール外周方向へ向けて冷却されることに伴って、溶融合金の凝固が膜厚方向に起こり、その結果、結晶粒の六方晶構造の基底面であるC面が膜厚方向に起立した箔状の熱電半導体素材が得られることが知られている。

【0019】

そこで、この回転ロール法により製造した熱電半導体素材の結晶配向を有効利用する手法として、上記熱電半導体素材を膜厚方向に層状に積層し、これを膜厚方向と平行に押圧して焼結することにより熱電半導体材料を製造する手法が提案されている（たとえば、特許文献15参照）。

【0020】

更に、上記と同様に、回転ロール法により製造した熱電半導体素材を、膜厚方向に層状に積層した後、積層方向に平行に押圧して一体化してなる積層体を、積

層方向と直交する方向から押圧することにより、上記積層体を形成するべく積層方向と平行な方向から押圧するときに結晶配向が乱れてしまう各熱電半導体素材間の積層界面部分の結晶配向性を改善させるようにしたり（たとえば、特許文献16参照）、上記と同様の箔状粉の如き熱電半導体素材を膜厚方向に層状に積層してなる積層体を、積層方向と直交する少なくとも3つの方向から押圧して、結晶配向性を高め、更に、上記押圧により結晶配向性の高められた積層体を、積層方向と平行な方向に押出し成形加工することにより、結晶配向性を更に向上させた熱電半導体材料を製造する手法も提案されている（たとえば、特許文献17参照）。

【0021】

なお、近年、熱電変換材料は、更なる高性能化と高信頼性が望まれ、性能の向上と共に機械的強度の向上と加工性の良好さも望まれている。すなわち、たとえば、レーザー発信器の冷却用に熱電半導体を用いる場合は、1mm以下の寸法を有するN型及びP型の熱電半導体素子をモジュール化して用いるようにしてあり、したがって、機械的強度としては、インゴット状の熱電半導体材料から1mm以下の寸法の熱電半導体素子を欠けなく切り出せるような強度が要求されるようになってきている。

【0022】

【特許文献1】

特開平11-163422号公報

【特許文献2】

特開昭63-138789号公報

【特許文献3】

特開2000-124512号公報

【特許文献4】

特開2001-345487号公報

【特許文献5】

特開2002-118299号公報

【特許文献6】

特開平10-178218号公報

【特許文献7】

特開2002-151751号公報

【特許文献8】

特開平11-261119号公報

【特許文献9】

特開平10-178219号公報

【特許文献10】

特開2002-111086号公報

【特許文献11】

特開2000-36627号

【特許文献12】

特開2000-286471号

【特許文献13】

特開2000-332307号

【特許文献14】

特開平8-199281号

【特許文献15】

特許第2659309号公報

【特許文献16】

特開2001-53344号公報

【特許文献17】

特開2000-357821号公報

【非特許文献1】

加藤寛、吉川敬治、「柱状晶組織を有するAl-Cu合金の弾性係数」
，材料，昭和56年4月，第30卷，第331号，p. 85

【0023】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、特許文献1に示されたように、熱電半導体原料合金の溶製材を塑性

変形させて熱電半導体材料を製造しても、該熱電半導体材料の機械的強度をあまり高めることができないという問題がある。

【0024】

したがって、単結晶や一方向性凝固材のような溶製材は、材料の劈開面に沿って割れ易いという問題を克服することが難しく、又、結晶配向性が揃っているにも拘らず、製法が限られているため、更に性能を向上させる方法は少ないというのが現状である。

【0025】

一方、多結晶体の熱電半導体材料を製造する手法のうち、特許文献2乃至特許文献10に示されたように、合金原料の溶製材を粉碎してなる粉末を焼結した後、該焼結体に対し、圧延や押出し成形加工や据え込み鍛造により塑性変形を生じさせる手法では、熱電半導体材料の機械的強度を高いものとするとことができると考えられるが、溶製材の粉末では、粉末の大きさが結晶粒径となっており、結晶粒の微細化に限界があることから熱伝導率 (κ) の低減に不利であり、このため熱電性能をあまり高くすることができないと共に、粉末の焼結は、各粉末ごとに組織の配向性がランダムな配置となつた状態で行なわれるため、この組織配向性が乱れた状態の焼結体を塑性変形させたとしても、得られる熱電半導体材料の組織内における結晶配向性をあまり高いものとすことができないという問題がある。

【0026】

更に、特許文献11に開示された手法では、粒内の欠陥除去のために熱処理や焼結をして電気伝導率 (σ) を向上させ、結晶粒界のフォノンの散乱により熱伝導率 (κ) を低減させるようにしてあるが、多結晶体であれば粒界は必ずあり、電気伝導率の向上と熱伝導率の低減効果の両立は困難であるというのが現状である。又、粒界付近は不純物が濃縮されて電気抵抗が低くなるが、主な体積成分である粒内は逆に半導体化して電気抵抗が増加するという問題がある。

【0027】

なお、箔や粉体状の熱電半導体素材を製造するときの回転ロールの回転速度条件として、特許文献12には、回転ロールの周速を2~80m/秒に設定するこ

とが開示されているが、該特許文献12には、このように周速が設定された回転ロールを使用して製造された箔や粉体状の熱電半導体素材を固化成形して熱電半導体材料を製造する場合の具体的な工程は何ら示されていない。

【0028】

又、液体急冷法により製造した熱電半導体素材を焼結するときの加熱条件として、特許文献13には200～600℃の温度範囲に設定することが開示されているが、これは、上記熱電半導体素材内の組織内における結晶配向性を乱すことなく焼結できるようにするための温度条件を設定するものであって、後述する本発明の熱電半導体素材の固化成形時の設定温度のように、熱電半導体素材の固化成形時に低融点のTeリッチ相の偏析、分相脱落、液体析出等を完全に行わせないようとするための温度範囲とは全く異なるものである。

【0029】

更に、特許文献14にて提案されている如く、結晶粒界にAgを分散させて比抵抗(ρ)を低下させることにより熱電性能の向上を図る手法では、Agは(Bi-Sb)₂(Te-Se)₃系の熱電半導体におけるドーパントになるため、その添加量を厳密に調整しなければならないという問題と径時変化の問題がある。

【0030】

上記特許文献15に示されている手法では、回転ロール法により製造した箔状の熱電半導体素材を膜厚方向に積層して固化成形してあるために、膜厚方向と平行に押圧するときに、積層された熱電半導体素材の積層界面部分の結晶配向性が乱れるという問題がある。

【0031】

又、回転ロール法により製造した箔状の熱電半導体素材を膜厚方向に積層した後、この積層体に対し、特許文献16に示されているように、積層方向と直交する方向、あるいは、特許文献17に示されているように、積層方向と直交する少なくとも3つの方向から押圧すれば、組織の結晶配向性を向上させることができると考えられるが、この場合における結晶配向性の向上は、六方晶構造のC面の方向を上記熱電半導体素材の積層方向に起立させることにより行なわれるもので

あって、各結晶粒の六方晶構造のC軸方向を揃えることができるものではなく、したがって、上記特許文献17に示されているように、その後、積層方向に押圧して押し出し成型加工を更に行なったとしても、上記結晶粒の六方晶構造のC軸の配向性を揃えることはできない。

【0032】

なお、上記特許文献2乃至特許文献17にて従来提案されている多結晶体の熱電半導体材料の製造方法では、固化成形して熱電半導体材料を製造するための素材となる溶製材の粉末や、液体急冷法による薄帯、箔片、粉体状の熱電半導体素材は、いずれも粒径が細かく、このため、比表面積が大きくて素材表面が酸化され易いという問題がある。又、表面酸化を防ぐべく、たとえ上記各素材を還元処理するようにしたとしても、焼結時に酸素に触れさせないようにしてモールド中に入れなければならぬこと等、対処すべき操作が多く存在し、そのような対処をしたとしても、酸化の影響を低減させることが難しいという問題もある。

【0033】

又、上記各素材は粒径が細かいために、焼結をするときに焼結後の密度が上がり難く、たとえば、回転ロール法等により製造した細かい箔状の熱電半導体素材を475℃で焼結しても密度を98～99%までしか高めることができず、粉体を用いて焼結する場合には、粒径にもよるが95%程度の密度しか得られず、電気伝導率の低下につながる虞が生じるという問題もある。

【0034】

更に、一般のホットプレスでは焼結後の組織を緻密にするために細かい粉を用いており、粉体が細かいほど、空気分が増えて嵩密度は増えるが、加重を加えて緻密にすることができるということが広く知られていることから、特許文献15乃至特許文献17に示されたものでは、回転ロール法により製造した箔状の熱電半導体素材を層状に積層した後、固化成形する際、上記箔状の熱電半導体素材としては細かいものを用いるようにしているが、ホットプレスによる焼結後の組織の緻密化は、粉体の流動と、粉体自体の塑性変形の結果として生じる現象であることから、上記特許文献15乃至特許文献17に示されたように細かい箔状の熱電半導体素材を固化成形する場合には、各熱電半導体素材の塑性変形する部分が



大きく、箔の有していた結晶配向性が崩れてしまう部分が多く存在するようになるため、C面配向が大きく崩れやすいという問題もある。

【0035】

そこで、本発明は、組織中における結晶粒の配向性が高く、且つ含まれる酸素濃度を低減させることができて、熱電性能を更に向上させることができる熱電半導体材料、該熱電半導体材料による熱電半導体素子、該熱電素子を用いた熱電モジュール、及び、これらの製造方法を提供しようとするものである。

【0036】

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記課題を解決するために、所要の熱電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の熱電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように塑性変形加工してなる熱電半導体材料とする。

【0037】

上記熱電半導体材料の製造時に、原料合金を冷却部材表面に接触させると、結晶粒の六方晶構造のC面が板厚方向にほぼ平行に延びるよう配向される熱電半導体素材が得られる。この熱電半導体素材を板厚方向にほぼ層状に積層して固化成形させると、形成される成形体中でも結晶粒のC面の延びる方向は積層方向に配向されたまま保持される。更に、上記成形体を、上記結晶粒のC面の延びる方向とほぼ一致する上記熱電半導体の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように押圧して塑性変形させると、上記結晶粒は剪断力の作用する方向に扁平化されて、C面の延びる方向は上記塑性変形時の剪断力の作用する方向に揃えられたまま保持されると同時に、結晶粒のC軸方向が上記塑性変形させるための押圧方向とほぼ平行に配向されるようになる。したがって、得られる熱電半導体材料は、組織中にて結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向が共に揃えられた状態となるため、上記C面の延びる方向に電流や熱を作用させるよう設定すれば、高い熱電性能を得ることができる。

【0038】



したがって、所要の熱電半導体の組成としてある原料合金を溶融させた後、該溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材とし、次に、該熱電半導体素材を板厚方向にほぼ平行に積層させて固化成形して成形体を形成し、次いで、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ直交する平面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向への変形を拘束した状態にて他方の軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させて塑性加工して熱電半導体材料を形成する熱電半導体材料の製造方法とすることにより、上記熱電性能のよい熱電半導体材料を得ることができる。

【0039】

又、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成を有する複合化合物半導体相と、上記組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相とを複合した相を有してなる熱電半導体材料とすると、該熱電半導体材料中には、結晶粒子の粒界が存在すると同時に、複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相の存在により結晶歪みを生成させることができて、この結晶歪みの導入により熱伝導率を低減できることから、この熱伝導率の低減により性能指数の向上を図ることができる。

【0040】

更に、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加え、得られた原料合金からなる板状の熱電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記熱電半導体素材の積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように塑性変形加工してなる熱電半導体材料とすると、上述した結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向がほぼ揃った高い結晶配向性を備えることができ、且つ上記複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相の存在により熱伝導率を低減させることができることから、性能指数の更なる向上を図ることが可能になる。

【0041】

したがって、原料合金の組成を、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加えてなる組成とする熱電半導体材料の製造方法とすることにより、上記した高い結晶配向性と、複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相



と共に有した性能指数の高い熱電半導体を得ることができる。

【0042】

上記において、原料合金の組成を、 $(\text{Bi}-\text{Sb})_2\text{Te}_3$ 系の化学量論組成に過剰のTeを加えてなる組成、具体的には、原料合金の組成を、7~10原子%のBiと、30~33原子%のSbと、60原子%のTeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.1~5%の過剰のTeを加えてなる組成とすることにより、上述したような高い熱電性能を備えたP型の熱電半導体材料を得ることができる。

【0043】

一方、原料合金の組成を、 $\text{Bi}_2(\text{Te}-\text{Se})_3$ 系の化学量論組成に過剰のTeを加えてなる組成、具体的には、原料合金の組成を、40原子%のBiと、50~59原子%のTeと、1~10原子%のSeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.01~10%の過剰のTeを加えてなる組成とすることにより、上述したような高い熱電性能を備えたN型の熱電半導体材料を得ることができる。

【0044】

更に、熱電半導体素材の固化成形を、加圧すると共に素材温度を380℃以上500℃以下となる温度に加熱することにより行わせるようにすることにより、熱電半導体素材中のTeリッチ相を液相とさせないか、あるいは、たとえ液相になったとしても少量に限定した状態で固化成形できるようになるため、P型やN型の複合化合物半導体の相に対して、該各組成に過剰のTeを含むTeリッチ相をそれぞれ微細に分散させた多相組織構造を保有するP型或いはN型の熱電半導体材料を形成できる。

【0045】

更に又、原料合金の溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材を形成させるとときに、該形成される板状の熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度で上記溶融合金を冷却して凝固せしようにする方法、具体的には、冷却部材として、該冷却部材表面に原料合金の溶融合金を供給して冷却、凝固せしることにより形成される板状の熱電半導体素材の厚さが少なくとも

30 μm以上となるような速度で回転させた回転ロールを用いるようにする方法とすることにより、原料合金の溶融合金の冷却部材に接触した側に微細な結晶核を形成し、そこから厚さ方向に大きな結晶粒が成形するようゆっくり凝固させることができて、熱電半導体素材を30 μm以上の厚さのものとして形成でき、この際、結晶粒を、その六方晶構造のC面が上記熱電半導体素材の厚さ方向のほぼ全長に亘って延びるように形成させることができると共に、原料合金の組成がTeを過剰に含んでなる組成としてある場合には、極微的には、(Bi-Sb)2Te3系のP型の複合化合物半導体の相又はBi2(Te-Se)3系のN型の複合化合物半導体の相に対して、それぞれの組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相をアモルファス化させることなく分相させることができて、Teリッチ相が複合化合物半導体の結晶粒内や粒界に異相として析出又は異相核として生成して結晶歪みを内包した構造の熱電半導体素材を得ることができる。又、上記熱電半導体素材は原料合金の溶融合金がゆっくり冷却されて形成されることに伴って、厚みが厚いと同時に幅が広くなっているため、個々の熱電半導体素材の体積を大きくでき、このため比表面積を、サイズの小さい粉末等に比して小さくすることができるため、表面が酸化される虞を低減でき、このため熱電半導体素材の電気伝導率の低下を防止できる。

【0046】

上記において、熱電半導体素材を固化成形するときの加熱を多段加熱法により行うようにする方法とすると、熱電半導体素材を固化成形すべく加熱するときに、加熱源の加熱位置に偏りがあったとしても、積層された熱電半導体素材を、全体を均等に上記固化成形時に所望される温度に達するよう昇温させることができる。そのため、熱電半導体素材の固化成形により形成される成形体を、全体に亘り均質なものとすることができることから、該成形体の塑性変形加工により製造される熱電半導体材料を、全体に亘り均質なものとすることができます。又、原料合金の組成がTeを過剰に含んでなる組成としてある場合には、上記過剰成分を粒界で溶かすことができて、粒界の接合を向上させることができる。

【0047】

又、塑性加工工程の途中に、一回以上の全方位静水圧工程を行うようにする方

法とすることにより、成形体を塑性変形させるときに、座屈の発生を防止できると共に、塑性変形時における変形速度を均一化することができ、このため上記塑性変形により形成される熱電半導体材料の組織を均一化することができる。

【0048】

上記した如く、結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向が共に揃った結晶配向性のよい熱電半導体材料を、該熱電半導体材料を形成すべく成形体を塑性変形加工するときに剪断力を作用させた一軸方向にほぼ垂直な面を電極接合面とすることができますように切り出し加工してなる熱電半導体素子とすることにより、電流や熱を上記結晶粒のC面の延びる方向にほぼ平行に作用させることができるようになるため、該熱電半導体素子の熱電性能を高いものとすることができます。

【0049】

したがって、上述した如き熱電半導体材料を、成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にほぼ垂直な面を電極接合面とすることができますように切り出し加工して熱電半導体素子を形成する熱電半導体素子の製造方法とすることにより、上記熱電性能の向上した熱電半導体素子を得ることができる。

【0050】

上記した如き結晶配向性の整った熱電性能の高い熱電半導体素子として、P型の熱電半導体素子とN型の熱電半導体素子を形成し、該各P型とN型の熱電半導体素子を、熱電半導体材料を形成すべく成形体の塑性変形加工を行うときに押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力の作用した方向に共にほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、該P型とN型の熱電半導体素子を金属電極を介し接合してなるPN素子対を備えた構成を有する熱電モジュールとすると、該熱電モジュールの使用時に温度変化に伴って生じる上記金属電極の伸長、収縮变形による応力を、上記P型及びN型の各熱電半導体素子に対し、それぞれの結晶粒の六方晶構造のC面に平行な方向に作用させることができため、上記金属電極が伸長、収縮变形しても上記各熱電半導体素子の組織中にて結晶の層間剥離が生じる虞を防止できて、上記熱電モジュールの強度、耐久性を向上させることができる。



【0051】

したがって、上述した如き熱電半導体素子としてP型とN型の各熱電半導体素子を用意して、該P型とN型の各熱電半導体素子を、成形体の塑性変形加工時に押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力を作用させた一軸方向に共にほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、上記P型とN型の各熱電半導体素子を金属電極を介し接合してPN素子対を形成するようにする熱電モジュールの製造方法とすることにより、上記耐久性や強度の高められた熱電モジュールを得ることができる。

【0052】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0053】

図1乃至図18は本発明の熱電半導体材料の製造方法の実施の一形態を示すもので、図1にフローを示す如く、基本的には、熱電半導体の原料合金を構成する各金属を所要の割合で混合して合金仕込みをした後、溶融して溶融合金とし、該溶融合金を、後述する冷却法により形成される熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度でゆっくり冷却（徐冷）し、凝固させて熱電半導体素材となる薄い板状の箔（徐冷箔）を製造し、次に、該製造された熱電半導体素材としての徐冷箔を、モールド内にて板厚方向にほぼ平行に積層充填した後、後述する所要の加熱条件で固化成形して成形体を形成し、次いで、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断応力が掛かるように荷重を加えて押圧することにより塑性変形させて熱電半導体材料を製造するようとする。

【0054】

具体的にN型の熱電半導体材料及びN型半導体素子の製造方法について述べると、先ず、成分調整工程Iにおいて、N型の熱電半導体の原料合金の化学量論組成を調製すべく、BiとSeとTeを、それぞれBi:40原子%、Se:1~10原子%、Te:50~59原子%の組成となるように秤量して、該各秤量された金属を混合することによりBi₂(Te-Se)₃系の組成とし、更に、上

記B i 2 (Te - Se) 3 系の組成の全量に対して質量比で 0.01 ~ 10% の Te を過剰に加えて、 Te 過剰の非化学量論の組成となるようにして合金仕込みをする。なお、この際、 N 型の熱電半導体を形成させるためのドーパント、たとえば、 Hg 、 Ag 、 Cu やハロゲン等のドーパントを所要量添加するようにしてもよい。

【0055】

次に、徐冷箔製造工程IIとして、図2に示す如く、上記成分調製工程Iにて混合して仕込んだ金属混合物を、還元ガス雰囲気、不活性ガス雰囲気又は真空等の低酸素濃度雰囲気を保持できるようにした容器5内に設置してある石英製の溶融るつぼ6内に入れ、加熱コイル7で加熱することにより溶融させて溶融合金8とした後、該溶融合金8を、冷却部材としての水冷ロール等の回転ロール9の表面に供給して凝固させることにより素材厚さが少なくとも 30 μm 以上となる熱電半導体素材10としての徐冷箔が形成できるように、上記溶融るつぼ6の下端に設けた所要径、たとえば、直径 0.5 mm のノズルから、上記溶融るつぼ6内の溶融合金8を、周速が 5 m / 秒以下の速度となるように低速で回転させた回転ロール9の表面に供給して凝固させ、これにより図3に示す如き薄い板状の熱電半導体素材10としての徐冷箔を製造する。なお、上記回転ロール9の回転速度は、周速を 2 m / 秒以下に設定することが望ましい。これは、回転ロール9の周速を 5 m / 秒以下にすると、図4に示すグラフより明らかのように、製造される熱電半導体素材10としての徐冷箔の厚さを 30 μm 以上に厚くすることができると共に、回転ロール9の表面にて溶融合金8を凝固させて熱電半導体素材10を形成させるときに、該形成される熱電半導体素材10の厚さの 90 % 以上が急冷にならないような速度で凝固させることができ、このため、図3に示す如く、該熱電半導体素材10の組織中に形成される結晶粒11を、熱電半導体素材10としての徐冷箔の板厚方向のほぼ全長に亘る長さのものとすることができます、結晶配向性のよい熱電半導体素材10を形成でき、更に、回転ロール9の周速を 2 m / 秒以下にすると、熱電半導体素材10の厚さを約 70 μm 以上に効率よく増加させることができて、結晶粒11の長さを更に長くし、結晶配向性の更なる向上を図ることができるためである。又、上記の如く、回転ロール9の回転速度を、

周速が5m／秒以下に設定することにより、図5に示すグラフより明らかのように、製造される熱電半導体素材10としての徐冷箔の幅寸法も大とすることができるため、熱電半導体素材10の一つずつの体積を増加させることができるようにしてある。

【0056】

なお、図3では熱電半導体素材10の組織中における結晶粒11を模式的に六角形で示してあるが、この六角形は、上記結晶粒11の六方晶構造の実際の結晶格子を示すものではなく、説明の便宜上、該六角形の面により結晶粒11の六方晶構造のC面の向きを概略的に示すと共に、又、上記六角形の扁平する方向により結晶粒11の扁平する方向、すなわち、結晶粒11の配向する方向性を概略的に示すようにしたものである。以降の図でも同様とする。

【0057】

これにより、上記原料合金の溶融合金8は、回転ロール9上に供給されて徐冷されることによって回転ロール9との接触面側よりロール外周方向へ溶融合金8の厚み方向にゆっくりと順次冷却され、このため図3に示す如く、結晶粒11の六方晶構造C面の延びる方向の大部分が板厚方向（図中矢印tで示す方向）に揃えられながら、Bi₂Te₃及びBi₂Se₃の複合化合物半導体相の結晶構造がそれぞれ形成されて固化されると同時に、上記溶融合金8の組成中にはBi₂(Te-Se)₃系の化学量論組成に過剰となるようTeが加えてあるため、極微的にはBi₂Te₃又はBi₂Se₃の各複合化合物半導体相の結晶粒内や粒界に、Bi₂Te₃又はBi₂Se₃の組成に対して過剰のTeを含んでなるTeリッチ相がアモルファス化することなく分相して、該Teリッチ相が微細に分散してなる構造、すなわち、Bi₂(Te-Se)₃系の複合化合物半導体等の結晶粒内や粒界に異相（Teリッチ相）を析出又は異相核を生成して結晶歪みを内包した構造を有すると考えられる熱電半導体素材10が得られる。

【0058】

図6(イ)(ロ)は上記徐冷箔製造工程IIにて製造された熱電半導体素材10における組織構造の走査型電子顕微鏡(SEM)像を示すもので、図6(イ)は上記熱電半導体素材10の断面を、回転ロール9との接触面側を上側として配置

した状態で示し、又、図6（ロ）は上記熱電半導体素材10の反回転ロール接触面側の表面構造を示すものである。上記図6（イ）より明らかのように、上記徐冷箔製造工程IIでは、厚さ寸法が30μm以上となる熱電半導体素材10を形成させることができると共に、回転ロール9との接触面側では、該回転ロール9との接触により溶融合金8が急冷されることに伴って生じた小さい結晶粒が見られるが、この小さい結晶粒は、回転ロール9との接触面側の表層部にのみ形成されるものであって、該小さい結晶粒の存在する表層部以外の厚さ方向の90%以上の領域では、上記熱電半導体素材10の板圧寸法のほぼ全長に亘って板厚方向に配向する大きな結晶粒11を形成させることができる。又、図6（ロ）より明らかのように、上記熱電半導体素材10の組織構造としては、板圧方向に延びるように扁平して配向されるBi₂(Te-S_e)₃系の複合化合物半導体等の結晶粒11の結晶粒内や粒界に異相(Teリッチ相)の結晶粒11aが生成されている。

【0059】

なお、上記徐冷箔製造工程IIにて製造される熱電半導体素材10は、以下に述べる固化成形工程IIIに送る前に、混入している粒径の小さい粉末を篩にかけて予め除去するようにしておいてもかまわない。

【0060】

次いで、固化成形工程IIIとして、還元ガス雰囲気、不活性ガス雰囲気又は10Pa以下の真空等の低酸素濃度雰囲気を保持できるようにした容器（図示せず）内にて、上記徐冷箔製造工程IIにて製造された熱電半導体素材10の徐冷箔を、ほぼ平行に板厚方向（矢印t方向）に積層配置するよう図示しないモールドに充填した後、焼結すると共に加圧することにより固化成形して所要形状、たとえば、図7（イ）（ロ）（ハ）に示す如く、後述する塑性変形工程IVにて使用する塑性加工装置13における拘束部材15間の幅と対応する所要の幅寸法を有する直方体状の成形体12を製造する。なお、図7（ロ）は、成形体12の構造の基本構成である熱電半導体素材10としての徐冷箔の積層構造を模式的に示すものであり、図7（ハ）は上記図7（ロ）の熱電半導体素材10の積層構造の一部を拡大して示すものである。

【0061】

上記焼結のときの反応条件としては、所要の圧力、たとえば、14.7 MPa 以上の圧力を付与しながら、上記徐冷箔製造工程IIにて製造した熱電半導体素材 6 中に存在する420℃程度で液相化することができる低融点のTeリッチ相の偏析、分相脱落、液体析出等を完全に行わせないように、500℃以下となる温度条件、好ましくは、420℃以上450℃以下の温度まで加熱して、該温度にて、短時間、たとえば、5秒から5分程度保持することにより焼結を行わせるようとする。なお、この焼結の際の温度条件範囲の下限は380℃以上とする。これは、焼結温度が380℃未満の場合には、成形体12の密度が上がらないためである。

【0062】

更に、上記焼結の際は、焼結対象物に温度分布の偏りを生じさせることなく焼結対象物を全体に亘りほぼ均一に上記所要の焼結温度条件に到達させることができるように、多段加熱を行うようとする。ここで、多段加熱とは、焼結対象物を図示しない所要の加熱源を用いて上記所要の焼結温度条件まで昇温させるときに、途中で1回以上、所要期間、たとえば、10秒以上に亘り上記加熱源による加熱を一時停止させたり、加熱源による加熱量を低下させて焼結対象物の昇温速度を一時遅くなるよう変化させることにより、上記加熱停止期間あるいは昇温速度低下期間に焼結対象物自体の熱伝導を利用して該焼結対象物全体の温度の均一化を図り、このようにして昇温途中の温度で全体の温度を均一化させた後、焼結対象物を更に加熱することにより、焼結対象物をほぼ均一に最終到達温度である上記焼結温度条件まで昇温させるようとする手法である。したがって、途中で焼結対象の温度の均一化を図ることにより、加熱源による加熱個所に偏りがあったとしても焼結温度到達時における温度分布の偏在化を抑制できるようにしてある。この場合の焼結に用いる加熱装置（加熱炉）としては、通常のホットプレスや通電ホットプレス、パルス通電ホットプレス等を用いるようにしてもよい。又、上記加熱停止期間や、昇温速度低下期間は、10秒以上に限定されるものではなく、加熱源の加熱能力や、焼結対象物の大きさ等に応じて任意に設定すればよい。

【0063】

上記徐冷箔製造工程IIにて形成される熱電半導体素材10としての徐冷箔は幅と厚さが大きく、そのまま積層すると嵩が増えて積層物中には隙間が多く存在するようになるが、固化成形工程IIIにおいて上記熱電半導体素材10を積層した後、加圧しながら焼結すると、上記各熱電半導体素材10間の隙間を埋めるようにそれぞれの熱電半導体素材10の原子が動き、この原子の動きに伴って、熱電半導体素材10同士の隙間が埋められるよう各熱電半導体素材10同士が接触するよう塑性変形され、この塑性変形されて接触された熱電半導体素材10の界面同士が接合される。この際、熱電半導体素材10の変形に伴い該熱電半導体素材10の板厚方向にほぼ揃うように配向されていた結晶粒11のC面の配向性が多少乱れるが、体積的には大部分が崩れることはなく、したがって、図7(口)に示すように、上記成形体12を構成する各熱電半導体素材10の徐冷箔中では、結晶粒11の配向性が、図3に示した熱電半導体素材10の単体の場合とほぼ同様な配向性(矢印t方向)として保持される。そのため、従来の如く細かい熱電半導体素材を焼結していた場合のように、結晶粒のC面の配向性が大きく崩れる虞を防止できる。

【0064】

又、上記成形体12は、熱電半導体素材10としての厚さが厚く且つ幅寸法の大きい徐冷箔を、板厚方向にほぼ平行に積層した後、固化成形しているため、熱電半導体素材10同士の隙間を容易に低減させることができて、形成される成形体12の密度を、同様の組成の複合化合物半導体を理想的な結晶構造とした場合の密度に比して99.8%程度以上まで向上させることが可能になる。

【0065】

更に、上記熱電半導体素材10中のTeリッチ相は、焼結中に液相とならないか、あるいは、たとえ液相になったとしても少量に限られるため、上記Bi₂Te₃及びBi₂Se₃の組成を有する複合化合物半導体の相と、これらの組成に対して過剰のTeを含むTeリッチ相を微細に分散させた組織構造を保有したまま成形体12が形成されると共に、一部のTeリッチ相は、上記焼結時の加熱に伴って、熱電半導体素材10としての徐冷箔同士の界面に存在するようになる。

【0066】

その後、塑性変形工程IVとして、還元ガス雰囲気、不活性ガス雰囲気又は真空等の低酸素濃度、たとえば、酸素分圧0.2Pa以下の雰囲気を保持できるようにした図示しない密封容器内にて、図8(イ) (ロ) (ハ)に示す如く、ベース14上の左右位置に、ほぼ平行な対抗面部を備えた一対の板状の拘束部材15を、上記成形体12の幅方向の寸法(成形体12を構成する熱電半導体素材10の主な積層方向に直交する平面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向の寸法)と対応する所要間隔を隔てて立設し、且つ該左右の拘束部材15の内側に、パンチ16を上下方向スライド自在に配置すると共に、該パンチ16を図示しない昇降駆動装置により上記左右の拘束部材15の上方位置から各拘束部材15の内側における下部位置まで荷重を付加しながら下降させることができるようにし、更に、上記ベース14、拘束部材15、パンチ16の所要位置に図示しない加熱装置を備えてなる構成の塑性加工装置13を用意しておき、図8(イ)に示す如く、上記パンチ16を、拘束部材15の上部位置に引き上げた状態にて、該各拘束部材15同士の内側における中央部に、上記固化成形工程IIIにて形成される成形体12を、該成形体12の長手方向が上下方向に沿って配置されると共に、該成形体12を構成する熱電半導体素材10の積層方向(熱電半導体素材10の板厚方向に同じ矢印t方向)が左右の拘束部材15と平行な配置となるようにし、且つ該成形体12の幅方向両側面を上記左右の拘束部材15の内側面に接触させるよう配置し、次に、加熱装置により上記成形体12を470℃以下、好ましくは450℃以下の温度条件に加熱した状態にて、図8(イ)に二点鎖線で示す如く、昇降駆動装置により上記パンチ16を下降させて上記成形体12に対し上方より所要荷重の押圧力を作用させ、これにより、該成形体12を、熱電半導体素材10の積層方向に平行な一軸方向に展延させるよう塑性変形させて、図8(ハ)に示す如く、直方体状の熱電半導体材料17を製造するようにする。

【0067】

上記塑性加工装置13にて、パンチ16による押圧力を成形体12に対し上方より作用させると、該成形体12は、幅方向への変形が左右の拘束部材15により拘束されているため、拘束部材15と平行な方向、すなわち、成形体12にお

ける熱電半導体素材10の積層方向（矢印t方向）への変形のみが許容され、このため該積層方向に平行な一軸方向に剪断力が作用させられ、これにより、上記塑性変形前の成形体12を構成していた熱電半導体素材10の徐冷箔は、積層界面が破壊されて隣接するもの同士が互いに一体化されると共に、上記成形体12における熱電半導体素材10の板厚方向と平行な方向に六方晶構造のC面が延びるよう配向されていた結晶粒11は、上記剪断力が作用する方向に扁平に塑性変形されつつ、劈開面が押圧方向に垂直になるよう配向されてゆく。したがって、図9（イ）に示す如き上記成形体12の塑性変形加工後に形成される熱電半導体材料17の組織中では、図9（ロ）に結晶配向性を模式的に示すように各結晶粒11は、その六方晶構造のC面が、成形体12の展延方向、すなわち、変形前の成形体12における熱電半導体素材10の積層方向（矢印t方向）に平行に延びるよう変形され、同時に大部分の結晶粒11は、そのC軸方向が上記塑性加工時における圧縮方向（図中矢印pで示す方向）に揃うように配向させられる。なお図9（ロ）における六角形は結晶粒11の配向性を示しているに過ぎず、実際の結晶粒11の大きさを反映するものではない。

【0068】

なお、上記塑性加工装置13は、成形体12の塑性変形加工時には左右の各拘束部材15に外向きの大きな応力が作用するようになるため、図8（ニ）に示す如く、上記左右の拘束部材15の外周側を取り囲むように、一連の位置固定用リング15aを設けた構成として、上記左右の拘束部材15に作用する応力を、上記位置固定用リング15aに受けさせるようにしてもよい。

【0069】

このように、上記本発明のN型の熱電半導体材料17は、原料合金の溶融合金8を回転ロール9を用いて徐冷、凝固させることにより、結晶粒11を板厚方向に配向させると共に、ほぼ板厚方向の全長に亘る長いものとさせて結晶配向性が向上され且つ結晶粒内あるいは粒界にTeリッチ相を低融点異相として析出させた構造を有してなる熱電半導体素材10を、結晶配向性を維持させたままで且つBi₂(Te-Sr)₃系の複合化合物半導体相に上記Teリッチ相を微細に分散させた組織構造を保持させたまま固化成形して成形体12を形成して、該成形

体12を、熱電半導体素材10の積層方向となる該熱電半導体素材10の板厚方向にはほぼ平行な一軸方向にのみ展延させてなる構造を有しているので、粒界の存在による効果と共に、粒内や粒界における異相の存在により結晶歪みを生成させることができて、この結晶歪みの生成により熱伝導率の低減を図ることができると共に、熱電半導体材料17の全体に亘り、結晶粒11を、その六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向をほぼ揃えることができることから、上記各結晶粒11のC面の延びる方向に電流及び熱の流通方向を設定することにより、熱電性能（性能指数：Z）の向上を図ることができる。

【0070】

すなわち、図4にて説明した如く、 $30\mu\text{m}$ 以上の厚さを有する熱電半導体素材10を得ることができるように回転ロール9の周速を5m／秒と低速に設定するようにしてあるため、図10に示す如き熱電半導体素材10としての徐冷箔の製造時における回転ロール9の回転速度と、上記熱電半導体素材10より上述の工程を経て製造される熱電半導体材料17の熱伝導率（ κ ）との関係から明らかなように、回転ロール9の回転速度を上記のように遅くすることにより、製造される熱電半導体材料17の熱伝導率（ κ ）を、回転ロール9の回転速度が速い場合の熱電半導体素材10を用いて製造した場合に比して高めることができる。

【0071】

又、図11に示す如き熱電半導体素材10としての徐冷箔の製造時における回転ロール9の回転速度と、製造される熱電半導体材料17の電気伝導率（ σ ）との関係から明らかなように、回転ロール9の回転速度を上記のように遅くすることにより、製造される熱電半導体材料17の電気伝導率（ σ ）を、回転ロール9の回転速度が速い場合の熱電半導体素材10を用いた場合に比して高めることができる。

【0072】

更に、図12に示した如き熱電半導体素材10としての徐冷箔の製造時における回転ロール9の回転速度と、製造される熱電半導体材料17のゼーベック係数（ α ）との関係から明らかなように、回転ロール9の回転速度を遅くすることにより、製造される熱電半導体材料17のゼーベック係数（ α ）を、回転ロール9

の回転速度が速い場合の熱電半導体素材10を用いた場合に比して高めることができる。

【0073】

更に又、図13に示した如き熱電半導体素材10としての徐冷箔の製造時における回転ロール9の回転速度と、製造される熱電半導体材料17中のキャリア濃度との関係から明らかなように、回転ロール9の回転速度を遅くすることにより、製造される熱電半導体材料17中のキャリア濃度を、回転ロール9の回転速度が速い場合の熱電半導体素材10を用いた場合に比して高めることができる。

【0074】

したがって、図14に示した如き熱電半導体素材10としての徐冷箔の製造時における回転ロール9の回転速度と、製造される熱電半導体材料17の性能指数(Z)との関係から明らかなように、回転ロール9の回転速度を遅くして製造した熱電半導体素材10より上述した手順を経て製造される熱電半導体材料17の性能指数(Z)を、回転ロール9の回転速度が速い場合の熱電半導体素材10を用いた場合に比して高めることができる。

【0075】

更に、上記本発明の熱電半導体材料11では、図4にて示したように、回転ロール9の回転速度を遅くすることにより、製造される熱電半導体素材10としての徐冷箔の厚さを厚くできることに伴って比表面積を低減でき、このため、図15に示した熱電半導体素材10としての徐冷箔の厚さと、赤外線吸収法により測定した該熱電半導体素材10に含有される酸素濃度との関係から明らかなように、熱電半導体素材10の酸化を抑制することができて、該熱電半導体素材10より製造される熱電半導体材料17中における酸素濃度の低減化を図ることができる。

【0076】

又、図5にて示したように、回転ロール9の回転速度を遅くすることにより、製造される熱電半導体素材10としての徐冷箔の幅寸法を大とすることができますことに伴っても比表面積を低減でき、このため、図16に示した熱電半導体素材10としての徐冷箔の幅と、赤外線吸収法により測定した該熱電半導体素材10

に含有される酸素濃度との関係から明らかなように、上記と同様に熱電半導体素材10の酸化を抑制することができて、製造される熱電半導体材料17中における酸素濃度の低減化を図ることができる。

【0077】

したがって、図17に示す如き回転ロール9の回転速度と、熱電半導体材料17中の酸素濃度との関係より明らかなように、上記回転ロール9の回転速度を遅くすることによって、製造される熱電半導体材料17中に含まれる酸素濃度を低減させることができるために、酸化による電気伝導率(σ)の低下を防止することが可能になる。

【0078】

よって、図18にて示す如き熱電半導体素材10としての徐冷箔中の酸素濃度と性能指数との関係からも明らかなように、製造される熱電半導体材料17中に含まれる酸素濃度を低減させることにより、上記熱電半導体材料17の熱電性能を向上させることができる。

【0079】

なお、上記製造されるN型の熱電半導体材料17の電気伝導率(σ)やゼーベック係数(α)は、N型熱電半導体の組成の基準となるBi₂(Te-₃Se)₃系の組成におけるTeとSeの比を調整することにより制御できる。

【0080】

又、本発明の熱電半導体材料の製造方法の実施の他の形態としては、図19にフローを示す如く、上記と同様の熱電半導体材料の製造手順における塑性変形工程IVにおいて、成形体12を押圧して熱電半導体素材10の徐冷箔の積層方向と平行な一軸方向に剪断力を作用させて所要形状まで塑性変形させるときに、該塑性変形自体を行わせる一軸剪断力作用工程IV-1の途中、たとえば、低変形率のとき等に、一回以上の全方位静水圧工程IV-2を行うようにしてもよい。ここで、全方位静水圧工程IV-2とは、成形体12の塑性変形時に、変形方向にある面に、上記変形途中の成形体12を接触させて一時変形を拘束した状態で、一定時間圧力をかけ続ける工程のことをいう。

【0081】

したがって、上記全方位静水圧工程IV-2を実施する場合は、図20(イ)(ロ)(ハ)に示す如く、図8(イ)(ロ)(ハ)に示した塑性加工装置13と同様の構成において、左右の拘束部材15の間における前後方向両側位置に、ほぼ平行な対向面部を備えた前後一対の拘束部材18を所要間隔を隔てて設けて、上記左右の拘束部材15の間の領域の前後両側をそれぞれ閉塞させた構成として、固化成形工程IIIにて形成される成形体12を上記左右の拘束部材15同士の内側における中央部に、上記成形体12を構成する熱電半導体素材10の積層方向が左右の拘束部材15の面と平行になるように配置するときに、上記成形体12と前後の拘束部材18との間に、上記成形体12の変形代となる所要の隙間が形成されるようにしてあり、且つ上記左右及び前後の各拘束部材15, 18に周囲を囲まれる空間に対応した平面形状を有するパンチ16aを、図示しない昇降駆動装置により上記空間内で上下方向に昇降移動できるように備え、更に、ベース14、拘束部材15, 18、パンチ16aの所要位置に図示しない加熱装置を備えてなる塑性加工装置13aを用意し、又、図8(イ)(ロ)(ハ)に示した塑性加工装置13も共に用意しておく。

【0082】

塑性加工工程IVを行う場合は、先ず、図20(イ)(ロ)に示す如く、固化成形工程IIIにて形成した成形体12を、上記塑性加工装置13aの左右の拘束部材15同士の間の中央部に配置した後、上述した塑性変形工程IVと同様の温度条件、圧力条件となるようにしてパンチ16aを昇降駆動装置により下降させて、該下降するパンチ16aにより上記成形体12に対し上方より押圧力を作用させると、図20(イ)に二点鎖線で示す如く、上記成形体12は、幅方向の両側が左右の拘束部材15により拘束されているため、該成形体12を構成する熱電半導体素材10の積層方向にはほぼ平行となる前後の一軸方向に剪断力が作用させられて前後方向に扁平するよう塑性変形させられて一軸剪断力作用工程IV-1が行なわれ、その後、該前後方向への塑性変形が進行することにより、図20(ハ)に示す如く、上記成形体12の塑性変形物は前後の拘束部材18に当接させられる。この状態において、上記パンチ16aにより上方から更に押圧力を作用させると、上記成形体12の変形物は、幅方向両側が左右の拘束部材15により拘



束されると同時に、前後方向両側が前後の拘束部材18により拘束されて変形が阻止されるため、上記パンチ16aより与えられる押圧力は、上記成形体12の変形物に対して全方位に亘る静水圧として作用させられ、これにより全方位静水圧工程IV-2が行われるようになる。

【0083】

しかる後、上記塑性加工装置13aより前後の拘束部材18に突き当たるまで前後方向へ展延（塑性変形）された成形体12の塑性変形物を取り出し、該成形体12の塑性変形物を、図8（イ）（ロ）（ハ）にて説明したと同様にして、塑性加工装置13の左右の拘束部材15同士の間の中央部に配置した後、パンチ16を下降させて上記成形体12の塑性変形物を更に上方より押圧することにより、上記成形体12の塑性変形物を、塑性変形前の成形体12を構成する熱電半導体素材10の積層方向にはほぼ平行な一軸方向となる前後方向に剪断力を作用させて更に展延させて一軸剪断力作用工程IV-1を実施し、これにより熱電半導体材料17を製造するようとする。

【0084】

なお、上記全方位静水圧工程IV-2は、2回以上行ってもよく、この場合には、前後方向の拘束部材18同士の間隔が段階的に広くなる複数の塑性加工装置13aを用意して、前後方向の拘束部材18の間隔が狭いものから順に使用して、上記と同様にパンチ16aの下降させることにより固化成形工程IIIにて形成した成形物12に対し押圧力を上方より作用させて熱電半導体素材10の積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させて、初期状態からの変形量が順次大きくなるように塑性変形させた後、前後の拘束部材18により変形を拘束した状態で全方位静水圧を作用させるようにし、最終的に前後方向の拘束部材18のない塑性加工装置13により前後方向へ展延させるよう塑性変形させるようすればよい。

【0085】

この場合、一軸剪断力作用工程IV-1にて塑性変形途中の成形体12に対し、上記全方位静水圧工程IV-2を行うことで、上記塑性変形途中の成形体12を緻密化できるため、塑性加工装置13にて最終的に塑性変形加工される成形体12



に座屈が生じる虞を防止することができると共に、塑性変形方向の先端部となる前後方向両端部を前後の拘束部材18に押し付けることにより、該成形体12を、塑性変形途中の段階でその前後両端部の形状を整えることができることから、成形体12の変形する変形速度を均一化することができ、このため製造される熱電半導体材料17の組織の均一性を向上させることができることになる。更に、上記全方位静水圧工程IV-2を行うと、前後の拘束部材18に成形体12の前後両端部が突き当たることで該成形体12の前後両端部では、結晶粒11のC面配向性が多少乱れる虞があるが、最終的に塑性加工装置13にて、前後方向を拘束することなく成形体12を構成する熱電半導体素材10の積層方向とほぼ平行な一軸方向へ剪断力を作用させながら展延させるようにしてあるので、製造される熱電半導体材料17は、前後方向両端部においても結晶粒11のC面方向及びC軸方向をほぼ揃えることが可能となる。

【0086】

更に、本発明の熱電半導体材料の製造方法では、図19に示す如く、上記塑性変形工程IVの後工程として、応力歪み処理工程Vを設けて、該応力歪み処理工程Vにて、塑性変形工程IVにて所要形状に塑性変形されて製造された熱電半導体材料17を、たとえば、350℃～500℃、30分～24時間等、所定温度に所定の時間に亘り保持することにより、結晶格子の転位や空孔等の熱処理による減少や再配列を行わせることにより、上記塑性変形工程IVにおける塑性変形加工に伴って生じ、熱電半導体材料17の組織中に残留する応力歪みを解消させようにもよい。上記応力歪み処理工程Vは、上記温度条件を24時間以上保持したとしても同様の効果を得られることは明らかである。

【0087】

更に又、上記応力歪み処理工程VIの後工程として、欠陥濃度制御工程VIIを設けて、該欠陥濃度制御工程VIIにて、上記応力歪み処理工程VIにて残留応力歪みが除去された熱電半導体材料17を、所定の時間、所定の温度に保持することにより、上記熱電半導体材料17中における欠陥濃度を変化させ、これにより電気伝導率(σ)とゼーベック係数(α)を制御するようにしてもよい。

【0088】

すなわち、上記塑性変形工程IVにて製造される熱電半導体材料17は、成形体12を構成する熱電半導体素材10が有していた構造、すなわち、Bi₂(Te-S_e)₃系の複合化合物半導体等の結晶粒内や粒界に異相(Teリッチ相)を保持している。この過剰のTeは、Bi₂(Te-S_e)₃系の熱電半導体の一分成であるために、上記熱電半導体材料17を熱処理すると、Bi₂(Te-S_e)₃系の主成分部分と反応し、主成分の欠陥を埋める効果が得られることとなる。Ag等のドーパントが主成分部分にわずかに入ると、大きく性能変化が生じ、このようなドーパントは界面にあるだけでも大きな影響があり、高温での使用や熱処理で、主成分部分に拡散侵入すると、大きく性能変化が生じてしまう虞があるので対し、上記過剰のTeによる熱電半導体材料17中の欠陥濃度の変化は、ドーパントの効果を打ち消す、あるいは、助長する効果が得られると考えられる。

【0089】

次に、本発明の熱電半導体素子の製造方法として、図1乃至図18の実施の形態にて製造されたN型の熱電半導体材料17を用いてN型熱電半導体素子3aを製造する場合について説明する。

【0090】

この場合、上記N型熱電半導体材料17は、その組織構造の全体に亘り結晶粒11の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向が揃ったものとしてあるので、上記配向性の整った結晶粒11の配向性を考慮して、結晶粒11の六方晶構造のC面の延びる方向に電流及び熱の流通方向を設定することができるよう切り出し加工して熱電半導体素子3aを形成するようにする。

【0091】

具体的には、上記N型の熱電半導体材料17は、図9(口)に示した如く、各結晶粒の六方晶構造のC面が、成形体12の塑性変形時の展延方向(矢印t方向)に延び、且つC軸が上記塑性変形時の押圧方向(矢印p方向)にほぼ揃った状態とされているものであるため、先ず、図21(イ)に示す如く、上記熱電半導体材料17を、成形体12塑性変形時の展延方向(矢印t方向)の所要間隔位置にて、該展延方向に垂直な面でスライスして、図21(口)に示す如きウェハー

19を切り出す。

【0092】

これにより、上記ウェハー19では結晶粒11の六方晶構造のC面が厚さ方向に伸びた状態で配向されるようになる。

【0093】

したがって、次に、上記ウェハー19の厚さ方向の両端面に、図示しないメッキ処理装置によるメッキ処理等を行うことにより導電材処理面20を形成させた後、該導電材処理されたウェハー19を、図21(口)に二点鎖線で示す如く、上記熱電半導体材料17製造時の成形体12の押圧方向(矢印p方向)に垂直な面と、上記押圧方向(矢印p方向)及び熱電半導体材料17製造時における展延方向(矢印t方向)の二軸で規定される面にて切断し、図21(ハ)に示す如き直方体形状に切り出す(ダイシングする)ことによりN型熱電半導体素子3aを製造する。

【0094】

これにより、上記N型熱電半導体素子3aは、図21(ハ)に示す如く、上記導電材処理したウェハー19の導電材処理面20に対応する導電材処理の行われた一組の対向面20の方向(図中矢印tで示す熱電半導体材料17製造時の展延方向と同じ方向)に結晶粒11の六方晶構造のC面が長く伸び、且つ結晶粒11のC軸が上記導電材処理面20と直角な二軸方向のうち、上記熱電半導体材料17製造時の押圧方向(図中矢印p方向)に揃った結晶構造とされる。

【0095】

したがって、上記導電材処理面20に金属電極(図示せず)を取り付けることにより、六方晶構造のC面方向のみならずC軸方向にも配向性の整った結晶粒11を備えた組織構造を有し、且つ上記結晶粒11の六方晶構造のC面方向に電流や熱を作用させることができるものとして、熱電性能のよいN型熱電半導体素子3aを得ることができる。

【0096】

次に、P型の熱電半導体材料を製造する場合について説明する。この場合は、図1に示したフローの成分調整工程Iにおいて、P型の熱電半導体の原料合金の

化学量論組成を調製すべく、BiとSbとTeを、それぞれBi：7～10原子%、Sb：30～33原子%、Te：60原子%の組成となるように秤量して、該各秤量された金属を混合することにより(Bi-Sb)₂Te₃系の組成とし、更に、上記(Bi-Sb)₂Te₃系の組成の全量に対して質量比で0.1～5%のTeを過剰に加えた組成となるようにして合金仕込みをする。なお、この際、P型の熱電半導体を形成させるためのドーパント、たとえば、Ag、Pb等のドーパントを所要量添加するようにしてもよい。

【0097】

次いで、上記N型の熱電半導体材料17を製造する場合と同様に、徐冷箔製造工程IIにて、図2に示した装置を用いて、上記成分調整工程Iにて混合した金属混合物の溶融合金8を、溶融るつぼ6の直径0.5mmのノズルから、周速が5m／秒以下、望ましくは周速2m／秒以下で低速回転させた回転ロール9の表面に供給して、徐冷して凝固させることにより板状の熱電半導体素材10(徐冷箔)を製造する。ここで回転ロール9の周速を5m／秒以下、望ましくは2m／秒以下に設定するのは、上記N型の熱電半導体素材10を形成させる場合と同様に、生成する徐冷箔の厚さを30μm以上と厚くし、望ましくは厚さ70μm以上の徐冷箔を形成させて、結晶配向性がよく且つ板厚方向のほぼ全長に亘るよう結晶粒11を大きくした熱電半導体素材10を得ることができるようになると共に、製造される熱電半導体素材10として徐冷箔の幅寸法を大きくして、单一の熱電半導体素材10の体積を増加させて、比表面積を低減できるようにするためにある。

【0098】

これにより、上記P型の熱電半導体素材10は、上述したN型の熱電半導体素材10と同様に、回転ロール9上にて冷却されるときに、板厚方向に結晶配向性が揃えられながら、Bi₂Te₃及びSb₂Te₃の複合化合物半導体相の結晶構造がそれぞれ形成されて固化されると同時に、極微的にはBi₂Te₃又はSb₂Te₃の各複合化合物半導体相の結晶粒内や粒界に、上記Bi₂Te₃又はSb₂Te₃の組成に対して過剰のTeを含んでなるTeリッチ相がアモルファス化することなく分相して、該Teリッチ相が微細に分散してなる構造、すなわ

ち、(Bi-Sb)₂Te₃系の複合化合物半導体等の結晶粒内や粒界に異相(Teリッチ相)を析出又は異相核を生成して結晶歪みを内包した構造を有すると考えられる熱電半導体素材10が得られ、且つ該熱電半導体素材10では、図3に示したものと同様に、結晶粒11がほぼ板厚方向に板厚の寸法に達するよう長く伸びた状態とされる。なお、上記熱電半導体素材10は、後述する固化成形工程IIIの前に予め篩にかけて粉末を除去するようにしてもよい。

【0099】

次いで、固化成形工程IIIとして、上記徐冷箔製造工程IIにて製造されたP型の熱電半導体素材10の徐冷箔を、板厚方向にほぼ平行に積層配置するようにして図示しないモールドに充填した後、上記N型の組成を有する成形体12製造時と同様の圧力条件、温度条件、及び、多段加熱法を用いて焼結することにより、積層された各熱電半導体素材10を、該各熱電半導体素材10同士の隙間を埋めて互いに接するよう塑性加工しながら固化成形して、図7(イ)(ロ)(ハ)に示したものと同様の直方体状の成形体12を製造する。

【0100】

これにより、上記P型の熱電半導体素材10中に形成されていたTeリッチ相は、焼結中に液相とならないか、あるいは、たとえ液相になったとしても少量に限られるため、上記Bi₂Te₃及びSb₂Te₃の組成を有する複合化合物半導体の相と、これらの組成に対して過剰のTeを含むTeリッチ相を微細に分散させた組織構造を保有したまま成形体12が形成される。

【0101】

その後、塑性変形工程IVとして、上記N型の熱電半導体材料17を製造する場合と同様に、図8(イ)(ロ)(ハ)(ニ)に示した如き塑性加工装置13により、上記成形体12を、500℃以下、好ましくは350℃以下に加熱した状態にて、熱電半導体素材10の積層方向にほぼ平行な一軸方向にのみ展延せしるよう塑性変形させてP型の熱電半導体材料17を製造するようとする。上記加熱温度条件は、Teの過剰量に依存して変化し、Te過剰分が少ないとほど高温で処理するようとする。

【0102】

これにより、熱電半導体素材10の積層方向にのみ剪断力が作用させられることによって、図9(イ)(ロ)に示したものと同様に、成形体12の内部にて、熱電半導体素材10の板厚方向に配向されていた結晶粒11は、上記剪断力が作用する一軸方向へ扁平に塑性変形されつつ、劈開面が押圧方向にはほぼ垂直になるよう配向されて、各結晶粒11の六方晶構造のC面が展延方向(図9(イ)(ロ)における矢印t方向)に伸びるよう変形され、同時に大部分の結晶粒11のC軸が上記塑性変形時における圧縮方向(図9(イ)(ロ)における矢印p方向)に配向した状態のP型の熱電半導体材料17が形成される。

【0103】

したがって、上記P型の熱電半導体材料17においても、上記N型の熱電半導体材料17と同様に、粒界の存在による効果と共に、粒内や粒界における異相の存在により結晶歪みを生成させ、この結晶歪みの生成により熱伝導率(κ)の低減を図ることができ、更に、各結晶粒11の六方晶構造のC面の伸びる方向、及び、C軸方向をほぼ揃えることができるところから、上記結晶粒11のC面の伸びる方向に電流及び熱の作用する方向を設定することにより、熱電性能(性能指数:Z)の向上を図ることができる。更に又、厚さ及び幅が大きくて、このため比表面積の小さいP型の熱電半導体素材10を製造し、これを固化成形してP型の熱電半導体材料17を製造するようにしてあるため、該熱電半導体材料17中に含まれる酸素濃度を低減させることができて、酸化による電気伝導率(σ)の低下を防止でき、このためにも熱電半導体材料17の熱電性能の向上化を図ることができる。

【0104】

なお、上記P型の熱電半導体材料17の電気伝導率(σ)やゼーベック係数(α)は、P型半導体の組成の基準となる $(Bi-Sb)_2Te_3$ 系の組成におけるBiとSbの比を調整することにより制御できる。又、上記P型の熱電半導体材料17を製造するときに、図19に示した塑性変形工程IVにおける全方位静水圧工程IV-2や、塑性変形工程IVの後工程としての応力歪み処理工程V及び欠陥濃度制御工程VIを実施するようにしてもよい。

【0105】

次に、上記方法により製造されるP型熱電半導体材料17を用いてP型熱電半導体素子2aを製造する場合について説明する。

【0106】

この場合、上記P型熱電半導体材料17においても、図9(イ)(ロ)に示したN型熱電半導体材料17と同様に、組織構造の全体に亘り大部分の結晶粒11の六方晶構造のC面が、成形体12の塑性変形時の展延方向(図9(イ)(ロ)における矢印t方向)に延び、且つC軸が上記塑性変形時の押圧方向(図9(イ)(ロ)における矢印p方向)にほぼ揃った状態とされて形成されていることから、上記P型熱電半導体材料17を、図21(イ)(ロ)(ハ)に示したN型熱電半導体素子3aの製造方法と同様に、先ず、図21(イ)に示す如く、成形体12の塑性変形時の展延方向(矢印t方向)の所要間隔位置にて、該展延方向にほぼ垂直な面でスライスして、図21(ロ)に示す如きウェハー19として切り出した後、該ウェハー19の厚さ方向の両端面に、導電材処理を行って導電材処理面20を形成させ、次に、該ウェハー19を切り出し加工することにより、図21(ハ)に示す如きN型熱電半導体素子3aと同様の直方体形状のP型熱電半導体素子2aを製造する。

【0107】

これにより、上記P型熱電半導体素子2aは、上述したN型熱電半導体素子3aと同様に、導電材処理の行われた一組の対向面20の方向に結晶粒11の六方晶構造のC面が長く延び、且つ結晶粒11のC軸が上記導電材処理面20と直角な二軸方向のうち、上記熱電半導体材料17製造時の押圧方向(矢印p方向)に揃った結晶構造とされることから、熱電性能のよいものとすることができます。

【0108】

更に、本発明の実施の更に他の形態として、上記本発明の方法により製造したP型及びN型熱電半導体素子2a及び3aを用いた熱電モジュール及びその製造方法について説明する。

【0109】

図22は本発明の熱電モジュール1aを示すもので、図27に示した従来の熱電モジュール1と同様にPN素子対を形成するときに、上記本発明の製造方法に

よりそれぞれ製造された上記P型熱電半導体素子2aとN型熱電半導体素子3aを、結晶粒11の六方晶構造のC面の延びる方向、及び、C軸方向に共に直交する方向に並べて配置し、該各熱電半導体素子2a, 3aの結晶粒11のC面の延びる方向に対向する面に形成されている導電材処理面19同士を金属電極4を介し接合するようとする。

【0110】

これにより、上記本発明の熱電モジュール1aでは、結晶粒11のC面の延びる方向及びC軸方向が共にほぼ揃えられているP型熱電半導体素子2aとN型熱電半導体素子3aに対し、上記結晶粒11のC面の延びる方向に電流や熱を作用させることができるとため、熱電性能のよい熱電モジュール1aを得ることができる。

【0111】

又、上記熱電モジュール1aを用いて熱電冷却、熱電加熱、熱電発電等を行うときには、上記金属電極4が温度変化に伴って伸長、収縮するため、一つの金属電極4で接合された隣接するP型とN型の各熱伝半導体素子2aと3aの間には、近接、離反する方向の応力が作用するようになるが、上記本発明の熱電モジュール1aでは、PN素子対を形成するときに、図22に示した如く、一つの金属電極4で接合される隣り合う熱電半導体素子2aと3aを、結晶粒11のC面方向の同一面内に配置するようにしてあるため、上記金属電極4の伸長、収縮に伴う応力を、各結晶粒11に対してC面と平行な方向にのみ作用させることができ、したがって、上記応力が作用したとしても、該各熱電半導体素子2a及び3aの組織内にて、六方晶構造の結晶粒11の層間が剥離される虞を防止できるため、上記熱電半導体素子2a及び3aの劈開による損傷を防止できて、熱電モジュール1aの強度及び耐久性を向上させることが可能になる。すなわち、比較例として図23に示す如く、上記P型とN型の各熱電半導体素子2aと3aを、結晶粒11の六方晶構造のC軸方向に並べて配置した状態にて、該各熱電半導体素子2aと3aを金属電極4を介し接合してPN素子対を形成させた場合には、上記金属電極4の温度変化に伴う伸長、収縮変形による応力は、上記各熱伝半導体素子2aと3aに対して結晶粒11のC軸方向に沿って作用し、したがって、該結

晶粒11の六方晶構造の層間を剥離するように作用するため、この場合には、熱電半導体素子2a及び3aに容易に劈開による損傷が発生してしまうものと考えられるが、上記本発明の熱電モジュール1aでは、このような損傷の発生を防止できる。

【0112】

なお、本発明は上記実施の形態のみに限定されるものではなく、熱電半導体材料の製造方法の固化成形工程IIIにおける熱電半導体素材10の固化成形（焼結）するときの処理条件は、380℃以上500℃以下、好ましくは、420℃以上450℃以下に5秒から5分保持するものとして示したが、400℃以下で時間をかけながら焼結することも可能であり、更に、複合化合物半導体相中に分散させた低融点のTeリッチ相の偏析、分相脱落、液体析出等を完全に行わせないように温度条件及び加熱時間を設定すれば、プレス、圧延、押し出しにより塑性変形を加えて成形体12を形成させることも可能のこと、塑性変形工程IVで用いる塑性加工装置13としては、左右の拘束部材15の内側にてパンチ16を昇降可能に備えてなる構造として、上記左右の拘束部材15の内側の中央部に成形体12を配置して、該成形体12をパンチ16にて上方から押圧することにより、上記成形体12を、熱電半導体素材10の積層方向に平行な一軸方向となる前後両側へ展延せるものとして示したが、図24（イ）（ロ）に示す如く、塑性加工装置13を、ベース14上における左右の拘束部材15の間の一端側位置に、成形体12の前後方向の一方への変形（展延）を拘束できるようにした拘束部材15bを更に設けてなる構成として、成形体12を塑性変形させるとときに、最初に上記左右の拘束部材15と上記拘束部材15bに接するように成形体12を配置し、その後、図21（イ）に二点鎖線で示す如く、パンチ16にて上記成形体12を上方より押圧することで、該成形体12を反拘束部材15b側となる一方向へのみ展延させるようにしてもよいこと、図20（イ）（ロ）（ハ）に示した全方位静水圧工程IV-2で用いる塑性加工装置13aは、左右方向の拘束部材15と前後方向の拘束部材18の外周側に、図8（ニ）に示したと同様の位置固定用リング15aを設けて、成形体12の塑性変形加工時に上記各拘束部材15, 18に対して外向きに作用する応力を受けさせるようにしてもよく、又

、全方位静水圧工程IV-2を二回以上実施する場合、前後方向の拘束部材18の間隔の異なる複数基の塑性加工装置13aを用意することに代えて、前後方向の拘束部材18を任意の間隔に調整可能な形式の塑性加工装置13aを用いるようにもよいこと、熱電半導体の原料合金の組成としては、P型、N型のいずれの場合も熱電半導体複合化合物の化学量論組成に、過剰のTeを添加してなるものとして示したが、Teに代えて、Bi、Se、Sbのいずれかの元素を、熱電半導体複合化合物の化学量論組成に過剰に加えた組成としてもよいこと、又、過剰のTeを添加しない熱電半導体複合化合物の化学量論組成の原料合金に対し、本発明の熱電半導体材料、熱電半導体素子、熱電モジュールの製造方法を適用してもよく、この場合は、該熱電半導体材料17の組織中における結晶粒11の配向性の向上に伴う熱電性能の向上が期待できること、更に、上記においてはN型の熱電半導体の原料合金の化学量論組成としては、Bi₂(Te-Se)₃系の3元素系のものを示したが、Bi₂Te₃系の2元素系、あるいは、(Bi-Sb)₂Te₃系に微量のSeを加えてなる4元素系の化学量論組成の原料合金に対し、本発明の熱電半導体材料、熱電半導体素子、熱電モジュールの製造方法を適用してもよく、又、P型の熱電半導体複合化合物の化学量論組成としては、(Bi-Sb)₂Te₃系の3元素系の組成を示したが、Bi₂(Te-Se)₃系に微量のSbを加えてなる4元素系の化学量論組成の原料合金に対し、本発明の熱電半導体材料、熱電半導体素子、熱電モジュールの製造方法を適用してもよいこと、熱電半導体素材10の徐冷箔を板厚方向に積層し固化成形してなる成形体12に対し、上記熱電半導体素材10の積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させることにより塑性変形させて熱電半導体材料17を製造する場合には、塑性加工装置13、13aを用いるものとして示したが、図25(イ)に示す如く、互いに近接、離反する方向に移動可能な一対のダイ22を備えた大圧下プレス装置21や、図25(ロ)に示す如く、圧延ロール24を備えた圧延装置23により、上記成形体12を、熱電半導体素材10の主な積層方向に進行させながら、該積層方向と直角な一軸方向より押圧するようにしてもよく、この場合は、上記熱電半導体素材10の積層方向及び押圧方向に共に直角な方向には摩擦が作用するため広がらないか広がるとしてもわずかな変形量で抑えることができ



るため、特に拘束部材は必要としないこと、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

【0113】

【実施例】

本発明の熱電半導体素子の製造方法に基づいて製造したP型とN型の熱電半導体素子2a, 3aによりPN素子対を形成して熱電モジュール1aを製造し、他の製造方法により製造した熱電モジュールと熱電性能を比較した。

【0114】

その結果、上記本発明により製造した熱電モジュール1aの熱電性能は図26に●及び○で示す如き性能指数が得られた。

【0115】

これは、P型熱電半導体素子及びN型熱電半導体素子を、いずれも従来法である熱電半導体素材のホットプレスのみにより製造した場合（図26に△で示す）、及び、N型熱電半導体素子2aは本発明の熱電半導体素子の製造方法に基づいて製造する一方、P型熱電半導体素子は熱電半導体素材のホットプレスのみにより製造した場合（図26に◇及び◆で示す）に比して、高い熱電性能が得られることが判明した。

【0116】

【発明の効果】

以上述べた如く、本発明によれば以下の如き優れた効果を発揮する。

- (1) 所要の熱電半導体の組成を有する原料合金からなる板状の熱電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように塑性変形加工してなる熱電半導体材料としてあるので、板状の熱電半導体素材を固化成形物してなる成形体を更に押圧して塑性変形させることで強度を高めることができると共に、組織中の結晶粒を、その六方晶構造のC面の延びる方向のみならずC軸方向をも揃えることができて、結晶配向性の非常に高いものとすることができます。これとから、上記各結晶粒のC面の延びる方向に電流及び熱の作用する方向を設定す

ることにより、熱電性能の向上を図ることができる。

(2) したがって、所要の熱電半導体の組成としてある原料合金を溶融させた後、該溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材とし、次に、該熱電半導体素材を板厚方向にほぼ平行に積層させて固化成形して成形体を形成し、次いで、該成形体を、上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ直交する平面内で交叉する二軸方向のうち一方の軸方向への変形を拘束した状態にて他方の軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力を作用させて塑性加工して熱電半導体材料を形成する熱電半導体材料の製造方法とすることにより、上記熱電性能のよい熱電半導体材料を得ることができる。

(3) 又、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成を有する複合化合物半導体相と、上記組成に過剰のTeを含んでなるTeリッチ相とを複合した相を有してなる熱電半導体材料とすると、該熱電半導体材料中には、結晶粒子の粒界が存在すると同時に、複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相の存在により結晶歪みを生成させることができて、この結晶歪みの導入により熱伝導率を低減できることから、この熱伝導率の低減により性能指数の向上を図ることができる。

(4) 更に、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加え、得られた原料合金からなる板状の熱電半導体素材を、ほぼ層状に積層充填し固化成形して成形体とし、該成形体を、上記熱電半導体素材の積層方向に直角又は直角に近い一軸方向より押圧して上記熱電半導体素材の主な積層方向にほぼ平行な一軸方向に剪断力が掛かるように塑性変形加工してなる熱電半導体材料とすると、上述した結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向がほぼ揃った高い結晶配向性を備えることができ、且つ上記複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相の存在により熱伝導率を低減させることができることから、性能指数の更なる向上を図ることが可能になる。

(5) したがって、原料合金の組成を、所要の化合物熱電半導体の化学量論組成に、過剰のTeを加えてなる組成とする熱電半導体材料の製造方法とすることにより、上記した高い結晶配向性と、複合化合物半導体相とTeリッチ相の複合した相を共に有した性能指数の高い熱電半導体を得ることができる。

(6) 上記において、原料合金の組成を、(Bi-Sb)₂Te₃系の化学量論組

成に過剰のTeを加えてなる組成、具体的には、原料合金の組成を、7～10原子%のBiと、30～33原子%のSbと、60原子%のTeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.1～5%の過剰のTeを加えてなる組成とすることにより、上述したような高い熱電性能を備えたP型の熱電半導体材料を得ることができる。

(7) 一方、原料合金の組成を、 $\text{Bi}_2(\text{Te}-\text{Se})_3$ 系の化学量論組成に過剰のTeを加えてなる組成、具体的には、原料合金の組成を、40原子%のBiと、50～59原子%のTeと、1～10原子%のSeとからなる化合物熱電半導体の化学量論組成に、0.01～10%の過剰のTeを加えてなる組成とすることにより、上述したような高い熱電性能を備えたN型の熱電半導体材料を得ることができる。

(8) 更に、熱電半導体素材の固化成形を、加圧すると共に素材温度を380℃以上500℃以下となる温度に加熱することにより行わせるようにすることにより、熱電半導体素材中のTeリッチ相を液相とさせないか、あるいは、たとえ液相になったとしても少量に限定した状態で固化成形できるようになるため、P型やN型の複合化合物半導体の相に対して、該各組成に過剰のTeを含むTeリッチ相をそれぞれ微細に分散させた多相組織構造を保有するP型或いはN型の熱電半導体材料を形成できる。

(9) 更に又、原料合金の溶融合金を冷却部材表面に接触させて板状の熱電半導体素材を形成させるときに、該形成される板状の熱電半導体素材の厚さの90%以上が急冷にならない速度で上記溶融合金を冷却して凝固させるようにする方法、具体的には、冷却部材として、該冷却部材表面に原料合金の溶融合金を供給して冷却、凝固させることにより形成される板状の熱電半導体素材の厚さが少なくとも $30\mu\text{m}$ 以上となるような速度で回転させた回転ロールを用いるようにする方法とすることにより、原料合金の溶融合金の冷却部材に接触した側に微細な結晶核を形成し、そこから厚さ方向に大きな結晶粒が成形するようゆっくり凝固させることができて、熱電半導体素材を $30\mu\text{m}$ 以上の厚さのものとして形成でき、この際、結晶粒を、その六方晶構造のC面が上記熱電半導体素材の厚さ方向のほぼ全長に亘って延びるように形成させることができると共に、原料合金の組成が

 T e を過剰に含んでなる組成としてある場合には、極微的には、(B i - S b) 2 T e 3 系のP型の複合化合物半導体の相又は B i 2 (T e - S e) 3 系のN型の複合化合物半導体の相に対して、それぞれの組成に過剰の T e を含んでなる T e リッチ相をアモルファス化させることなく分相させることができて、T e リッチ相が複合化合物半導体の結晶粒内や粒界に異相として析出又は異相核として生成して結晶歪みを内包した構造の熱電半導体素材を得ることができる。又、上記熱電半導体素材は原料合金の溶融合金がゆっくり冷却されて形成されることに伴って、厚みが厚いと同時に幅が広くなっているため、個々の熱電半導体素材の体積を大きくでき、このため比表面積を、サイズの小さい粉末等に比して小さくすることができるため、表面が酸化される虞を低減でき、このため熱電半導体素材の電気伝導率の低下を防止できる。

(10) 上記において、熱電半導体素材を固化成形するときの加熱を多段加熱法により行うようにする方法とすると、熱電半導体素材を固化成形すべく加熱するときに、加熱源の加熱位置に偏りがあったとしても、積層された熱電半導体素材を、全体を均等に上記固化成形時に所望される温度に達するよう昇温させることができる。そのため、熱電半導体素材の固化成形により形成される成形体を、全体に亘り均質なものとすることから、該成形体の塑性変形加工により製造される熱電半導体材料を、全体に亘り均質なものとすることができます。又、原料合金の組成が T e を過剰に含んでなる組成としてある場合には、上記過剰成分を粒界で溶かすことができて、粒界の接合を向上させることができる。

(11) 又、塑性加工工程の途中に、一回以上の全方位静水圧工程を行うようにする方法とすることにより、成形体を塑性変形させるときに、座屈の発生を防止できると共に、塑性変形時における変形速度を均一化することができ、このため上記塑性変形により形成される熱電半導体材料の組織を均一化することができる。

(12) 上記した如く、結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向及びC軸方向が共に揃った結晶配向性のよい熱電半導体材料を、該熱電半導体材料を形成すべく成形体を塑性変形加工するときに剪断力を作用させた一軸方向にはほぼ垂直な面を電極接合面とすることができるように切り出し加工してなる熱電半導体素子とすることにより、電流や熱を上記結晶粒のC面の延びる方向にはほぼ平行に作用させる

ことができるようになるため、該熱電半導体素子の熱電性能を高いものとすることができる。

(13) したがって、上述した如き熱電半導体材料を、成形体の塑性変形加工時に剪断力の作用する一軸方向にはほぼ垂直な面を電極接合面とすることができるように切り出し加工して熱電半導体素子を形成する熱電半導体素子の製造方法とすることにより、上記熱電性能の向上した熱電半導体素子を得ることができる。

(14) 上記した如き結晶配向性の整った熱電性能の高い熱電半導体素子として、P型の熱電半導体素子とN型の熱電半導体素子を形成し、該各P型とN型の熱電半導体素子を、熱電半導体材料を形成すべく成形体の塑性変形加工を行うときに押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力の作用した方向に共にはほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、該P型とN型の熱電半導体素子を金属電極を介し接合してなるPN素子対を備えた構成を有する熱電モジュールとすると、該熱電モジュールの使用時に温度変化に伴って生じる上記金属電極の伸長、収縮变形による応力を、上記P型及びN型の各熱電半導体素子に対し、それぞれの結晶粒の六方晶構造のC面に平行な方向に作用させることができるために、上記金属電極が伸長、収縮变形しても上記各熱電半導体素子の組織中にて結晶の層間剥離が生じる虞を防止できて、上記熱電モジュールの強度、耐久性を向上させることができる。

(15) したがって、上述した如き熱電半導体素子としてP型とN型の各熱電半導体素子を用意して、該P型とN型の各熱電半導体素子を、成形体の塑性変形加工時に押圧力を作用させた軸方向と、該押圧により剪断力を作用させた一軸方向に共にはほぼ直交する方向に並べて配置すると共に、上記P型とN型の各熱電半導体素子を金属電極を介し接合してPN素子対を形成するようにする熱電モジュールの製造方法とすることにより、上記耐久性や強度の高められた熱電モジュールを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の熱電半導体材料の製造方法の実施の一形態におけるフローを示す図である。

**【図2】**

図1の徐冷箔製造工程で用いる装置の概要を示す図である。

【図3】

図1の徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を示す概略斜視図である。

。

【図4】

図1の徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材の厚さと、冷却ロールの周速との相関性を示す図である。

【図5】

図1の徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材の幅と、冷却ロールの周速との相関性を示す図である。

【図6】

図1の固化成形工程にて形成された成形体の組織構造を示すもので、(イ)は断面を、(ロ)は反回転ロール接触面側の表面をそれぞれ示す図面代用写真である。

【図7】

図1の固化成形工程にて形成される成形体を示すもので、(イ)は概略斜視図、(ロ)は熱電半導体素材の積層構造を模式的に示す斜視図、(ハ)は(ロ)の一部を切断して示す拡大斜視図である。

【図8】

図1の塑性変形工程で用いる塑性加工装置を示すもので、(イ)は成形体の塑性変形前の初期状態を示す概略切断側面図、(ロ)は(イ)のA-A方向矢視図、(ハ)は成形体の塑性変形による熱電半導体材料を形成した状態を示す概略切断側面図、(ニ)は位置固定用リングを備えた形式のものを示す(ロ)に対応する図である。

【図9】

図1の塑性変形工程で形成される熱電半導体材料を示すもので、(イ)は概略斜視図、(ロ)は結晶粒の配向性を模式的に示す斜視図である。

【図10】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を用いて図1の塑性変形工程にて形成される熱電半導体材料の熱伝導率との相関性を示す図である。

【図11】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を用いて図1の塑性変形工程にて形成される熱電半導体材料の電気伝導率との相関性を示す図である。

【図12】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を用いて図1の塑性変形工程にて形成される熱電半導体材料のゼーベック係数との相関性を示す図である。

【図13】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を用いて図1の塑性変形工程にて形成される熱電半導体材料のキャリア濃度との相関性を示す図である。

【図14】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材を用いて図1の塑性変形工程にて形成される熱電半導体材料の性能指数との相関性を示す図である。

【図15】

図1の徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材の厚さと酸素濃度との相関性を示す図である。

【図16】

図1の徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材の幅寸法と酸素濃度との相関性を示す図である。

【図17】

図1の徐冷箔製造工程における冷却ロールの周速と、該徐冷箔製造工程にて形成される熱電半導体素材の酸素濃度との相関性を示す図である。

【図18】



図1の徐冷箔製造工程にて製造される熱電半導体素材中の酸素濃度と、該熱電半導体素材を用いて形成される熱電半導体材料の性能指数との相関性を示す図である。

【図19】

本発明の熱電半導体材料の製造方法の実施の他の形態におけるフローを示す図である。

【図20】

図19の全方位静水圧工程の実施に用いる塑性加工装置を示すもので、(イ)は成形体の塑性変形前の初期状態を示す概略切断側面図、(ロ)は(イ)のB-B方向矢視図、(ハ)は所要量の塑性変形させた成形体に対し全方位静水圧を作用させる状態を示す概略切断側面図である。

【図21】

本発明の熱電半導体素子の製造方法の手順を示すもので、(イ)は熱電半導体材料をスライスする状態を、(ロ)は(イ)でスライスされたウェハーを、(ハ)は(ロ)のウェハーより切り出された熱電半導体素子をそれぞれ示す概略斜視図である。

【図22】

本発明の熱電モジュールの実施の一形態を示す概略斜視図である。

【図23】

図22の熱電モジュールの比較例を示す概略斜視図である。

【図24】

図1の塑性変形工程で用いる塑性加工装置の他の例を示すもので、(イ)は概略切断側面図、(ロ)は(イ)のC-C方向矢視図である。

【図25】

図1の塑性変形工程として、他の装置により行う例を示すもので、(イ)は大圧下プレス装置により、(ロ)は圧延装置によりそれぞれ成形体を塑性変形させる状態を示す概要図である。

【図26】

本発明の製造方法により製造した熱電モジュールの熱電性能を他の製造方法に

より製造した熱電モジュールと比較した結果を示す図である。

【図27】


熱電モジュールの一例の概略を示す斜視図である。

【符号の説明】


- I 成分調製工程
- II 徐冷箔製造工程
- III 固化成形工程
- IV 塑性変形工程
- IV-1 一軸剪断力作用工程
- IV-2 全方位静水圧工程
- 1, 1a 热電モジュール
- 2, 2a P型热電半導体素子
- 3, 3a N型热電半導体素子
- 4 金属電極
- 8 溶融合金
- 9 冷却ロール
- 10 热電半導体素材
- 11 結晶粒
- 12 成形体
- 17 热電半導体材料

【書類名】 図面


【図1】




【図2】




【図3】



【図4】




【図5】




【図6】

(イ)




(ロ)




【図7】


(イ)



(ロ)




(ハ)




【図8】


(1)




(8)



(□)




(=)




【図9】


(イ)




(ロ)




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図 16】




【図 17】



【図18】




【図19】




【図20】


(イ)




(ア)




(ロ)




【図21】



【図22】




【図23】




【図24】

(イ)




(ロ)




【図25】


(イ)




(ロ)



【図26】



【図27】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 結晶配向性を高め熱電性能指数を向上させる。

【解決手段】 成分調整工程Iにて、(Bi-Sb)₂Te₃系の組成に対し過剰のTeを加えた金属混合物を調製する。次に、徐冷箔製造工程IIにて、金属混合物を溶融させた後、周速が5m／秒以下の冷却ロールの表面にて厚さが30μm以上となるよう凝固させて、複合化合物半導体相中にTeリッチ相を微細に分散させ且つ大部分の結晶粒のC面の延びる方向が揃った板状の熱電半導体素材10を製造する。次いで、固化成形工程IIIにて、熱電半導体素材10を板厚方向に積層し、固化成形して成形体12を形成した後、塑性変形工程IVにて成形体12を、熱電半導体素材10の主な積層方向にはほぼ平行な一軸方向に剪断力が作用するように塑性変形させて、結晶粒の六方晶構造のC面の延びる方向と、C軸方向が共にほぼ揃った結晶配向性を有する熱電半導体材料17を製造する。

【選択図】 図1

特願 2003-130618

ページ： 1

出願人履歴情報

識別番号

[0 0 0 0 0 0 0 9 9]

1. 変更年月日
[変更理由]

1990年 8月 7日

新規登録

東京都千代田区大手町2丁目2番1号
石川島播磨重工業株式会社

特願 2003-130618

ページ： 2/E

出願人履歴情報

識別番号

[5 0 0 2 0 3 4 3 3]

1. 変更年月日 2002年 2月 1日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都中央区日本橋箱崎町36番1号 リバーサイド読売ハイツS803号室
氏 名 株式会社エコ・トゥエンティーワン

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.